

# System NH

DE – Gebrauchsanweisung System NH .....	2
EN - Instruction for use System NH.....	3
FR - Mode d'emploi System NH .....	3
CZ - Návod k použití System NH.....	4
EL - Οδηγίες χρήσης System NH .....	5
ES - Instrucciones de uso de System NH .....	6
HR - Upute za uporabu proizvoda System NH .....	7
HU - Használati útmutató a System NH termékhez.....	8
IT - Istruzioni per l'uso di System NH .....	9
PL - Instrukcja stosowania stopu System NH .....	10
PT - Instruções de utilização do System NH.....	11
RO - Instrucțiune de utilizare System NH.....	12
SE - Bruksanvisning för System NH .....	13
DA – Brugsanvisning til System NH .....	14
ET – Kasutusjuhend System NH .....	15
LT – Naudojimo instrukcija System NH .....	16
LV – Lietošanas pamācība System NH.....	17
NL – Gebruiksaanwijzing System NH .....	18
SK – Návod na použitie zliatiny System NH.....	19
SL – Navodila za uporabo System NH .....	20
TR - System NH Kullanım Talimatı.....	21



# DE – Gebrauchsanweisung System NH

PRODUKTNAME  
PRODUCT NAME / NOM DU PRODUIT

## System NH

BEZEICHNUNG  
DESCRIPTION / DESCRIPTIF

Aufbrennfähige Nichteedelmetall-Dental-Gusslegierung auf Nickel-Basis, Typ 4 / NPM Nickel-based dental alloy for casting, type 4 / Alliage dentaire non précieux à couler à base de nickel, type 4.

ABMESSUNG  
DIMENSION / DIMENSIONS

Ø 9,5 mm x 11 mm  
Ø 8 mm x 15 mm

INHALT  
Content / Contenu

1000 g

CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG / CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSITION CHIMIQUE  
(Typische Werte / typical values / les valeurs typiques)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

TYPISCHE TECHNISCHE DATEN  
TYPICAL TECHNICAL DATA / LES VALEURS TYPIQUES

*Im vergossenen Zustand*

*After casting / À l'état coulé*

**Dehngrenze 0,2 %**

Yield strength 0,2 % / Limite élastique 0,2 %

380 MPa

**Bruchdehnung**

Elongation / Allongement à la rupture

9 %

**Zugfestigkeit**

Tensile strength / Résistance à la traction

580 MPa

**Elastizitätsmodul**

E-module / Module d'élasticité

175 GPa

**Dichte**

Density / Densité

8,2 g / cm<sup>3</sup>

**Korrosionsbeständigkeit**

Corrosion resistance / Résistance à la corrosion

< 200 µg / cm<sup>2</sup>

**Härte**

Hardness / Dureté

240 HV 10/30

**WAK (25-500 °C)**

CTE / CDT

~ 14,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup>

**Schmelzbereich (Solidus/Liquidus)**

Melting range / Point de fusion

1280 °C / 1340 °C

**Max. Brenntemperatur**

Max. firing temp. / Température de cuisson maximale

~ 980 °C

ANGEWANDTE NORMEN:  
APPLIED NORM / NORME APPLIQUEE

DIN EN ISO 22674:2016

AD GmbH ist zertifiziert nach  
AD GmbH is certified according to / AD GmbH est  
certifié selon DIN EN ISO 13485:2012

### Zweckbestimmung

System NH ist ein Medizinprodukt für die gusstechnische Herstellung von Kronen und Brücken.

### Verarbeitung nur durch professionelle Anwender (Zahntechniker, Zahnarzt).

- Die vorgesehene Patientengruppe sieht Personen mit teil- oder nichtbezahlter Kiefersituation vor.

### Indikation

Zur Herstellung von Kronen und Brücken für die Keramikverblendung.

### Kontraindikation

- Alle Indikationen die nicht unter Indikation aufgeführt werden.  
- Bei bekannten Unverträglichkeiten gegen einen der Bestandteile.

### Modellation

Die Modellation erfolgt mit rückstandslos verbrennbaren Modellierwachsen unter Berücksichtigung der zahntechnischen Regeln. Für die spätere Keramikverblendung auf anatomisch reduzierte Gerüstformen achten. Die Wandstärke der Wachsmodellation sollte 0,4 mm nicht unterschreiten, um ein sicheres Ausfließen der Schmelze zu gewährleisten. Bei Brückengliedern auf ausreichenden Verbinderquerschnitt (mind. 6-9 mm<sup>2</sup>) achten. Scharfe Kanten und Unterschnitte sollten vermieden werden.

### Anstiften

Bei Brücken wird das Anstiften mit Gussbalken empfohlen. Der Gusskanal quer sollte Ø 4-5 mm betragen, der Gusskanal zur Restauration Ø 3 mm. Einzelkronen werden direkt mit Wachsdraht Ø 4 mm mit einer Länge von 15-20 mm angestiftet. Immer an massiven Bereichen anstiften (z. B. palatinal) und das Hitzezentrum der Muffel meiden.

### Schmelzen und Gießen

System NH wird im **Keramikschnelztiegel** aufgeschmolzen. **Keine Graphittiegel und kein Flussmittel verwenden!** Legierung nicht überhitzen. Das mehrmalige Vergießen von Gusskegeln wird nicht empfohlen. Die chemischen und physikalischen Eigenschaften der Legierung können nur für Neumaterial garantiert werden. Aufschmelzung der Legierung mit offener Flamme (Azetylen / Sauerstoff) in der Schleudergussanlage und induktive Aufschmelzung im Vakuum-Druckgussgerät: Sobald die Legierungszylinder aufgeschmolzen und der Glutschatten verschwunden ist, wird der Gießprozess gestartet. **Maximale Gießtemperatur 1430°C.** Die Vorwärmdtemperatur der Muffel liegt bei ca. 850 - 900°C.

### Ausbetten und Abstrahlen

Nach dem Guss die Muffel an der Luft bis auf Zimmertemperatur (ca. 20°C) abkühlen lassen, nicht im Wasserbad abschrecken. Abgekühlte Muffel wässern, um die Staubbildung zu minimieren, mit Aluminiumoxid 110 µm oder größere Körnung mit 3 - 4 Bar abstrahlen. Anschließend **System NH** mit dem Dampfstrahler reinigen.

### Löten / Laserschweißen

**System NH** kann mit allen geeigneten Loten für NiCr Legierungen verwendet werden. **System NH** niemals mit Gold- oder Palladium-Lot löten. Optimal eignet sich **System NH** für das Laserschweißen.

### Vorbereiten der Oberfläche für die Keramikverblendung

Die Gerüste werden mit den üblichen Hartmetallfräsern ausgearbeitet und gleichmäßig überschliffen; auf weiche Übergänge achten; Materialüberlappungen vermeiden. Bitte stets die gleichen rotierenden Instrumente für eine Legierung verwenden, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die Mindeststärke der ausgearbeiteten Köppchen sollte 0,3 mm nicht unterschreiten. Es wird empfohlen, die Gerüste mit mind. 110 µm Aluminiumoxid bei 3,5 Bar abzustrahlen und zu reinigen (abdampfen). Der Oxidbrand ist nicht zwingend, optional 5 min bei 980°C unter Vakuum (Reinigungsbrand). Das Gerüst ist mit 110 µm Aluminiumoxid bei 3,5 Bar abzustrahlen, um die vorliegende Oxidschicht gründlich zu entfernen. Anschließend das Gerüst mit dem Dampfstrahler reinigen. Bei der Verwendung eines Keramik-Bonders, bitte die Verfahrensschritte des jeweiligen Herstellers beachten.

### Handhabungsbedingungen / Sicherheitshinweise

**Metalstaub ist gesundheitsschädlich. Beim Ausarbeiten und Sandstrahlen Absaugung und Atemschutzmaske mit Filter FFP3 – DIN EN 149 benutzen.**

### Restrisiken und Nebenwirkungen

Bei Beachtung vorliegender Gebrauchsanweisung sind Unverträglichkeiten bei NiCr-Legierungen äußerst selten. Bei einer nachgewiesenen Allergie gegen einen Bestandteil dieser Legierung, ist diese aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden. In Ausnahmefällen werden elektrochemisch bedingte, örtliche Irritationen beschrieben. Bei der Verwendung unterschiedlicher Legierungsgruppen im Patientenmund können galvanische Effekte auftreten. Bitte informieren Sie Ihren Zahnarzt hinsichtlich der Restrisiken und Nebenwirkungen. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt auftretenden, schwerwiegenden Vorfälle, müssen dem Hersteller und der zuständigen Behörde im jeweiligen Land gemeldet werden.

### Desinfektion des Zahnersatzes vor dem Einsetzen

Werkstücke aus dem zahntechnischen Labor müssen vor dem Einsetzen in die Patientenmundhöhle einer Eintauch- oder Sprühdeseinfektion unterzogen und anschließend unter fließendem Wasser abgespült werden.

### Einmalgebrauch

Die chemischen und physikalischen Eigenschaften können nur mit neuem Material garantiert werden.

### Entsorgungshinweis

Metallreste und Stäube bitte umweltgerecht entsorgen. Abfälle dürfen nicht ins Grundwasser, Gewässer oder Kanalisation gelangen. Zum Recyceln Abfallbörsen ansprechen. Umverpackung kann im Papiermüll entsorgt werden.

### Lagerungsbedingungen

Temperatur, Feuchtigkeit oder Umgebungslicht haben keine Auswirkungen auf die Produkteigenschaften.

*Die Informationen und Empfehlungen beruhen auf dem heute bekannten Stand der Wissenschaft und Technik und sind nach unserem Kenntnisstand und unseren Erfahrungen zum gegenwärtigen Zeitpunkt als korrekt anzusehen. Die vorliegende Version ersetzt alle früheren Versionen.*

# EN - Instruction for use System NH

## Intended use

**System NH** is a medical device for the casting of crowns and bridges.

## Only for professional user (Dental Technician, Dentist).

The intended patient group provides for persons with partially or non-dentate jaws.

## Indication

For the production of crowns and bridges for the ceramic veneering.

## Contraindication

- All indications not listed under Indication.
- In case of known allergic reactions to any of the ingredients.

## Modelation

The modelation should be done with wax that fire without leaving residues under consideration of the standard rules of designs for dental technicians. The frame has to be designed in an anatomical reduced form. The wall thickness should be at a minimum of 0.4 mm to secure the flow out of the melt. Consider a sufficient connector (6-9 mm<sup>2</sup>). Avoid sharp edges and undercuts.

## Sprue design and investing

We recommend the design of the sprue with a bar. The horizontal sprue should have Ø 4-5mm, the sprue to the restoration should have Ø 3 mm. Single crowns should be directly connected with a sprue of Ø 4 mm with a length of 15-20mm. Connect the sprue on massive areas e.g. palatal and avoid the center of the muffle.

## Melting and casting

**System NH** should be melted in a ceramic crucible. Please do not use graphite crucibles and no flux! Avoid the overheating of the melt. Prevent multiple casts of melt bottoms. The chemical and mechanical properties can only be guaranteed for new material.

Melting with open flame (acetylene / oxygen) and inductive melting: Once the cylinders are melted and the cast shadow falls across the molten metal, before the oxide skin begins to split, start the casting. **Maximum temperature for casting: 1430°C.** The preheating temperature of the muffle is approx. 850- 900°C.

## Devesting and cleaning

Let the muffle cool down to room temperature (approx. 20°C), do not quench with water. Put the cooled muffle into water to avoid dust generation during the deinvesting. Sandblast the surface with 110µm of aluminium oxide with 3-4 bar, then clean with a steam cleaner.

## Soldering / Laser welding

**System NH** can be soldered with all suitable solder. **System NH** parts should not be soldered with gold or palladium solder. **System NH** is also ideally suitable for laser-welding.

## Preparation before ceramic veneering

The frameworks can be elaborated with standard carbide cutters, look for smooth transitions and avoid overlapping material. Please use the same cutter for one alloy to avoid contamination. The minimum thickness of the prepared coping should not be less than 0.3 mm. It's recommended to sandblast the frames with minimum 110 µm of aluminium oxide with 3-4 bar and clean with steam cleaner. Oxide firing is not mandatory but can be done as an option for 5 minutes at 980°C with vacuum (cleaning firing). The frame needs to be sandblasted with aluminium oxide 110 µm and 3-4 bar to remove the present oxide layer thoroughly. In the end the cleaning by steam cleaner is mandatory. If you use a ceramic bonder please consider the instruction for use of the manufacturer.

## Handling conditions / Safety

**Metal dust is harmful to health. Use when grinding and sandblasting dust extraction and respirator with filter FFP3 – DIN EN 149.**

## Residual risks and side effects

If the instructions are observed during the production processes, incompatibilities with NiCr alloys are extremely rare. In case of a proven allergy against an ingredient of this alloy, the alloy must not be used for safety reasons. In exceptional cases, electrochemically induced, local irritations have been reported. When different alloy groups are used, galvanic effects might occur. Please inform your dentist regarding the residual risks and side effects. Any serious incident that involves the product must be reported to the manufacturer and the competent authority in the accorded country.

## Disinfection of the dental prosthesis before insertion

Workpieces from the dental laboratory must be subjected to immersion or spray disinfection before insertion into the patient's oral cavity and then rinsed under running water.

## Single-use

The chemical and mechanical properties can only be guaranteed for new material.

## Disposal Instructions

Please dispose of metal residues and dust in an environmentally friendly manner. Do not allow waste to enter groundwater, water or sewage systems. Contact waste exchanges for recycling. Outer packaging can be disposed of in paper waste.

## Storage conditions

Temperature, humidity or light has no effect on the product properties.

*Our information and recommendation are based on the state of the art in science and technology and has to be considered correct to the best of our knowledge and experience on this day. The above version shall replace any previous versions.*

# FR - Mode d'emploi System NH

## Usage prévu

**System NH** est un dispositif médical pour le moulage de couronnes et de bridges.

## Uniquement pour les utilisateurs professionnels (techniciens dentaires, dentistes).

Le groupe de patients visé est celui des personnes dont les mâchoires sont partiellement ou non dentées.

## Indication

Pour la fabrication de couronnes et de ponts pour le placage céramique.

## Contre-indication

- Toutes les indications qui ne sont pas mentionnées sous Indication.
- En cas d'intolérance connue à l'un des composants.

## Modélisation

La réalisation de la maquette s'effectue, dans le respect des règles de médecine dentaire, à l'aide de cires à modeler combustibles brûlant sans résidu. Tenir compte des formes d'armatures réduites anatomiquement pour le recouvrement ultérieur par céramique. Pour garantir un écoulement sûr des alliages fondus, l'épaisseur des parois de la maquette en cire ne doit pas être inférieure à 0,4 mm. Pour les éléments de bridge, s'assurer que la section des connecteurs est suffisante (6-9 mm<sup>2</sup> au minimum). Éviter les bords tranchants et les contre-dépouilles.

## Mise en place des tiges de coulée et mise en revêtement

Pour les bridges, il est recommandé d'utiliser des barreaux de coulée. La tige de coulée transversale doit avoir un diamètre de 4 à 5 mm, la tige de coulée de restauration, elle, de 3 mm. Les couronnes séparées sont à ancrer directement par fil de cire de 4 mm de diamètre et de 15 à 20 mm de longueur. Mettre toujours les tiges de coulée dans des zones épaisses (par ex. palatines) et éviter le centre de chaleur du cylindre.

## Fusion et coulée

**System NH** doit être coulé dans un creuset en céramique. **Ne pas utiliser des creusets en graphite!** Ne pas surchauffer l'alliage. Il est déconseillé de recouler plusieurs fois des masselottes de coulée. Nous ne pouvons garantir les propriétés chimiques et physiques de cet alliage que pour des matériaux neufs. Mise en fusion de l'alliage à flamme ouverte (acétyles / oxygène) dans l'appareil de coulée par centrifugation et fonte par induction dans un appareil de coulée sous pression et sous vide : démarrer le processus de coulée dès que le cylindre d'alliage est fondu et que l'incandescence a disparu. **Température de coulée maximale: 1430°C.** La température de fin de préchauffage du moufle est d'environ 850 - 900°C.

## Démoulage et sablage

Après la coulée, laisser refroidir le cylindre à l'air jusqu'à ce qu'il atteigne la température ambiante (environ 20°C), ne pas le faire refroidir par immersion en bain d'eau ! Mouiller le cylindre refroidi pour minimiser la formation de poussière, et sabler sous pression de 3 à 4 bars à l'oxyde d'aluminium de granulométrie 110 µm ou plus. Ensuite, nettoyer le **System NH** par jet de vapeur.

## Soudage / Soudage par laser

Le **System NH** être soudé avec toutes les soudures appropriées. Ne pas braser les pièces **System NH** avec un apport en or ou palladium. **System NH** est aussi parfaitement adapté au soudage par laser.

## Préparation de la surface pour le recouvrement céramique

Au besoin, les armatures peuvent être mises au point à l'aide de fraiseuses conventionnelles pour métaux durs, en veillant bien à obtenir des jonctions douces et à éviter les chevauchements de matériaux. Utiliser toujours les mêmes instruments rotatifs pour un même alliage afin d'éviter les impuretés. L'épaisseur minimum des capuchons usinés ne doit pas être inférieure à 0,3 mm. Il est recommandé de sabler les armatures à l'oxyde d'aluminium de granulométrie 110 µm au minimum, à une pression de 3 à 4 bars et de les nettoyer (jet de vapeur). La cuisson en oxydation n'est pas obligatoire, elle peut cependant être effectuée, en option, sous vide et pendant 5 minutes à une température de 980°C (cuisson de nettoyage). Pour enlever soigneusement la couche d'oxydation présente, sabler l'armature à l'oxyde d'aluminium de granulométrie 110 µm sous pression de 3 à 4 bars. Nettoyer ensuite l'armature au jet de vapeur. Lorsqu'un adhésif pour céramique est utilisé, veuillez respecter les instructions de procédé fournies par les différents fabricants.

## Conditions de manipulation / Remarques de sécurité

**Les poussières métalliques sont nocives pour la santé. Par conséquent, utiliser un appareil de protection respiratoire ainsi qu'une aspiration lors de l'ajustement occlusal et du sablage ! Recommandation filtre FFP3 – DIN EN 149.**

## Risques résiduels et effets secondaires

Si les instructions sont observées durant les processus de production, des incompatibilités avec les alliages dentaires non précieux (à base de nickel) sont extrêmement rares. Dans le cas d'une allergie prouvée contre un ingrédient de cet alliage, l'alliage ne doit pas être utilisé pour des raisons de sécurité. Dans des cas exceptionnels, par voie électrochimique, irritations locales ont été signalées. Lorsque différents groupes d'alliages sont utilisés, les effets galvaniques peuvent se produire. Nous vous prions d'informer votre dentiste au sujet des risques résiduels et les effets secondaires. Tout incident grave impliquant le produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente du pays concerné.

## Désinfection de la prothèse dentaire avant son insertion

Les pièces provenant du laboratoire dentaire doivent être soumises à une désinfection par immersion ou par pulvérisation avant d'être insérées dans la cavité buccale du patient, puis rincées à l'eau courante.

## Usage unique

Les disques de fraisage usagés ne peuvent pas être utilisés ultérieurement en tant que dispositif médical.

## Instructions pour l'élimination

Veuillez éliminer les résidus métalliques et la poussière de manière écologique. Ne laissez pas les déchets pénétrer dans les eaux souterraines, les cours d'eau ou les égouts. Contactez les échanges de déchets pour le recyclage. L'emballage extérieur peut être jeté dans les déchets de papier.


## Stockage

La température, l'humidité ou la lumière ambiante n'ont aucun effet sur les caractéristiques du produit.

*Les informations et recommandations ci-dessus sont fondées sur l'état actuel de la science et de la technique, et sont considérées comme correctes selon l'état de nos connaissances et selon nos expériences à l'heure actuelle. La présente version remplace l'intégralité des informations fournies à une date antérieure.*



Adentatec GmbH  
Konrad-Adenauer-Straße 13 – 50996 Köln – GERMANY  
Phone: +49 / 221 3596-100 Fax: +49 / 221 3596-170  
E-Mail: info@adentatec.com Web: www.adentatec.com



Abroad Link  
Castellana Business Center  
C/Paseo de la Castellana 40, 8ª Planta  
Madrid 28046, Spain



0123

Status / Status 12/2022 as

# CZ - Návod k použití System NH

NÁZEV PRODUKTU	<b>System NH</b>
POPIS	Dentální slitina pro odlévání na bázi niklu, typ 4
ROZMĚRY	Ø 9,5 mm x 11 mm Ø 8 mm x 15 mm
OBSAH	1000 g

## CHEMICKÉ SLOŽENÍ (Typické hodnoty)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

## TYPICKÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Po odlití

<b>Mez průtažnosti 0,2 %</b>	<b>380 MPa</b>
<b>Prodloužení</b>	<b>9 %</b>
<b>Pevnost v tahu</b>	<b>580 MPa</b>
<b>E-modul</b>	<b>175 GPa</b>
<b>Hustota</b>	<b>8,2 g / cm<sup>3</sup></b>
<b>Odolnost vůči korozi</b>	<b>&lt; 200 µg / cm<sup>2</sup></b>
<b>Tvrdość</b>	<b>240 HV 10/30</b>
<b>CTE (25–500 °C)</b>	<b>~ 14,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup></b>
<b>Rozsah tání (pevná látka/kapalina)</b>	<b>1280 °C /1340 °C</b>
<b>Max. teplota žíhání</b>	<b>~ 980 °C</b>
<b>PŘÍSLUŠNÁ NORMA:</b>	<b>DIN EN ISO 22674:2016</b>
	<b>Společnost AD GmbH je certifikována podle</b>
	<b>DIN EN ISO 13485:2021</b>

## Účel použití

**System NH** je zdravotnický prostředek pro odlévání korunek a můstků.

## Zpracování provádějí profesionální uživatelé (zubní technici, zubní lékaři).

Určenou skupinou pacientů jsou osoby s částečnou nebo zcela bezzubou čelistí.

## Indikace

K výrobě korunek a můstků pro fazetování keramikou.

## Kontraindikace

- Všechny indikace neuvedené v části Indikace.
- V případě známé nesnášenlivosti některé ze složek.

## Modelování

Modelování je třeba provádět s voskem, který hoří bez zanechání zbytků při zachování standardních pravidel designu pro zubní techniky. Rám má být navržen v anatomickém redukováném tvaru. Tloušťka stěny musí být minimálně 0,4 mm pro zajištění vytékání taveniny. Použijte dostatečný konektor (6-9 mm<sup>2</sup>). Vyhněte se ostrým hranám a podříznutím.

## Design vtoku a investování

Doporučujeme design vtoku s tyčinkou. Horizontální vtok má mít Ø 4-5mm, vtok do náhrady má mít Ø 3 mm. Jednotlivé korunky mají být přímo spojeny se vtokem Ø 4 mm s délkou 15-20mm. Připojte vtok v masivních oblastech např. palatinální a vhněte se středu tygliku.

## Tavení a odlévání

**System NH** je třeba tavit v keramickém tygliku. Nepoužívejte grafitové tygliky ani tavidlo! Nepřehřívajte taveninu. Zabraňte vícenásobnému odlévání spodní části taveniny. Chemické a mechanické vlastnosti jsou zaručeny pouze pro nový materiál. Tavení otevřeným plamenem (acetylén/kyslík) a indukční tavení: Když jsou válečky roztaveny a napřič taveným materiálem padne stín, zahajte odlévání než se oxidová vrstva začne oddělovat. **Maximální teplota odlévání: 1430 °C**. Teplota předehřevu mufly je přibližně 850 - 900 °C.

## Odstraňování a čištění

Nechte tyglik vychladnout na pokojovou teplotu (přibližně 20 °C), nezalévejte vodou. Dejte ochlazený tyglik do vody a zabraňte tvorbě prachu při odstraňování. Otruskejte povrch 110 µm oxidem hlinitým pod tlakem 3-4 bar a pak vyčistěte parním čističem.

## Pájení / laserové svařování

**System NH** lze pájet s použitím vhodné pájky. Díly **System NH** nesmí být pájeny zlatou nebo palladiovou pájkou. **System NH** se také ideálně hodí pro laserové svařování.

## Příprava před fasetováním keramikou

Struktury lze opracovávat standardními karbidovými frézkami, dbejte na hladké přechody a zabraňte překrývání materiálu. Použijte různou frézku pro každou slitinu, aby nedošlo ke kontaminaci. Minimální tloušťka připraveného vyrovnávání nesmí být menší než 0,3 mm. Doporučuje se otryskat rámy minimálně 110 µm oxidem hlinitým pod tlakem 3-4 bar a vyčistit parním čističem. Žíhání oxidu není povinné, ale lze je provádět volitelně po dobu 5 minut při 980 °C pod vakuem (čištěním žíháním). Rám je třeba otryskat oxidem hlinitým 110 µm pod tlakem 3-4 bar k důkladnému odstranění přítomné vrstvy oxidu. Na konci čištění musí být použit parní čistič. Pokud používáte keramické pojivo, postupujte podle návodu k použití od výrobce.

## Podmínky manipulace / bezpečnost

**Kovový prach je zdraví nebezpečný. Při broušení a otryskávání používejte odtah prachu a respirátor s filtrem FFP3 – DIN EN 149.**

## Zbytková rizika a nežádoucí účinky

Pokud jsou při výrobních procesech dodržovány pokyny, inkompatibilita se slitinami NiCr jsou extrémně vzácné. V případě prokázané alergie na složku této slitiny nesmí být tato slitina z bezpečnostních důvodů používána. Ve výjimečných případech je popsáno elektrochemicky navozené lokální podráždění. Pokud jsou používány různé skupiny slitiny, mohou nastat galvanické účinky. Informujte svého zubního lékaře o zbytkových rizicích a nežádoucích účincích. Jakýkoli závažný incident v souvislosti s produktem musí být nahlášen výrobci a odpovědnému orgánu v příslušné zemi.

## Dezinfekce zubní protězy před jejím zavedením

Obrobky ze zubní laboratoře musí být před vložením do ústní dutiny pacienta podrobeny imerzní nebo sprejové dezinfekci a poté opláchnuty pod tekoucí vodou.

## K jednorázovému použití

Použité disky nesmí být dále použity jako zdravotnický prostředek.

## Pokyny pro likvidaci

Zbytky kovů a prach likvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí. Nedovolte, aby se odpad dostal do podzemních vod, vodních toků nebo kanalizace. Kontaktujte burzy odpadů pro recyklaci. Vnější obal lze vyhodit do papírového odpadu.

## Skladovací podmínky

Teplota, vlhkost a světlo nemají žádný účinek na vlastnosti výrobku.

*Naše informace a doporučení vycházejí z aktuálního stavu vědy a technologie a podle našeho nejlepšího vědomí a svědomí jsou k dnešnímu dni správná. Výše uvedená verze nahrazuje všechny předchozí verze.*

# EL - Οδηγίες χρήσης System NH

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

**System NH**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μη πολύτιμο οδοντιατρικό κράμα με βάση το Νικέλιο για χύτευση, τύπου 4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ø 9,5 mm x 11 mm  
Ø 8 mm x 15 mm

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

1000 g

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ  
(Τυπικές τιμές)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

ΤΥΠΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

*Μετά τη χύτευση*

**Όριο διαρροής 0,2 %**

**380 MPa**

**Επιμήκυνση**

**9 %**

**Αντοχή σε εφελκυσμό**

**580 MPa**

**Μέτρο ελαστικότητας**

**175 GPa**

**Πυκνότητα**

**8,2 g / cm<sup>3</sup>**

**Αντοχή στη διάβρωση**

**< 200 µg / cm<sup>2</sup>**

**Σκληρότητα**

**240 HV 10/30**

**CTE (25-500°C)**

**~ 14,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup>**

**Εύρος τήξης (Solidus/Liquidus)**

**1280 °C /1340 °C**

**Μέγ. θερμ. όπτησης**

**~ 980 °C**

**ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΟ ΠΡΟΤΥΠΟ:**

**DIN EN ISO 22674:2016**

**Η εταιρεία AD GmbH είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το**

**DIN EN ISO 13485:2021**

**Προβλεπόμενη χρήση**

Το προϊόν **System NH** είναι μια ιατρική συσκευή για το φρεζάρισμα στεφανών και γεφυρών.

**Μόνο για επαγγελματίες χρήστες (οδοντοτεχνίτης, οδοντίατρος)!**

Η προοριζόμενη ομάδα ασθενών περιλαμβάνει άτομα με μερικούς ή πλήρως οδοντωτές γνάθους.

**Ένδειξη**

Για την κατασκευή στεφανών και γεφυρών για την κεραμική επικάλυψη.

**Αντένδειξη**

- Κάθε πληροφορία που δεν αναφέρεται στην ετικέτα.

- Σε περίπτωση γνωστής δυσανεξίας σε οποιοδήποτε από τα συστατικά.

**Μοντελοποίηση**

Η μοντελοποίηση πρέπει να πραγματοποιηθεί με κέρι που καίγεται χωρίς να αφήνει υπολείμματα λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς κανόνες σχεδίασης για τους οδοντοτεχνίτες. Ο σκελετός πρέπει να σχεδιαστεί σε ανατομικά μειωμένη μορφή. Το πάχος τοιχώματος πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,4 mm ώστε να διασφαλίζεται η εκροή του τήγματος. Εξασφαλίστε έναν επαρκή σύνδεσμο (6-9 mm2). Αποφύγετε τις αιχμηρές ακμές και τις υποκοπές.

**Σχεδίαση καναλιού χύτευσης και επένδυση**

Συνιστούμε τη σχεδίαση του καναλιού χύτευσης με μια ράβδο. Το οριζόντιο κανάλι χύτευσης πρέπει να έχει διάμετρο 4-5mm, το κανάλι χύτευσης προς την αποκατάσταση πρέπει να έχει διάμετρο 3 mm. Οι μεμονωμένες στεφάνες πρέπει να συνδεθούν απευθείας με ένα κανάλι χύτευσης διαμέτρου 4 mm με μήκος 15-20mm. Συνδέστε το κανάλι χύτευσης σε συμπαγείς περιοχές π.χ. υπερώα και αποφύγετε το κέντρο του θαλάμου του κλιβάνου.

**Τήξη και χύτευση**

Το **System NH** πρέπει να τηχθεί σε κεραμικό χωνευτήρι. Μην χρησιμοποιείτε χωνευτήρια γραφίτη και ρευστοποιητές! Αποφύγετε την υπερθέρμανση του τήγματος. Αποφύγετε τις πολλαπλές χυτεύσεις του πυθμένα του τήγματος. Οι χημικές και οι μηχανικές ιδιότητες είναι εγγυημένες μόνο σε καινούργια υλικά.

Τήξη με γυμνή φλόγα (ακετυλένιο / οξυγόνο) και επαγωγική τήξη: Αφού τηχθούν οι κύλινδροι και πέσει μια σκιά πάνω στο τηγμένο μέταλλο, ξεκινήστε τη χύτευση πριν η επιφάνεια του οξειδίου αρχίσει να σπάει. **Μέγιστη θερμοκρασία χύτευσης: 1430°C**. Η θερμοκρασία προθέρμανσης του μανδύα είναι περίπου 850 - 900°C.

**Αφαίρεση επένδυσης και καθαρισμός**

Αφήστε τον θάλαμο του κλιβάνου να κρυώσει μέχρι να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου (περ. 20°C), μην ψύχετε με νερό. Βάλτε τον κρύο θάλαμο σε νερό για να αποφύγετε τη δημιουργία σκόνης κατά την αφαίρεση της επένδυσης. Υποβάλετε την επιφάνεια σε αμμοβολή με 110µm οξειδίου του αλουμινίου με 3-4 bar, στη συνέχεια καθαρίστε με συσκευή ατμού.

**Συγκόλληση / συγκόλληση με λέιζερ**

Το **System NH** μπορεί να συγκολληθεί με όλα τα κατάλληλα συγκολλητικά κράματα. Τα μέρη του **System NH** δεν πρέπει να συγκολλούνται με συγκολλητικό κράμα χρυσού ή παλαδιού. Το **System NH** ενδέχεται επίσης για συγκόλληση με λέιζερ.

**Προετοιμασία πριν από την κεραμική επικάλυψη**

Οι σκελετοί μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με τυπικές φρέζες καρβιδίου. Φροντίστε για ομαλές μεταβάσεις και αποφύγετε την αλληλεπικάλυψη υλικών. Χρησιμοποιήστε την ίδια φρέζα για ένα κράμα για να αποφύγετε τη μόλυνση. Το ελάχιστο πάχος της έτοιμης καλύπτρας δεν πρέπει να είναι κάτω από 0,3 mm. Συνιστάται να υποβάλετε σε αμμοβολή τους σκελετούς με τουλάχιστον 110 µm οξειδίου του αλουμινίου με 3-4 bar και να τους καθαρίσετε με συσκευή ατμού. Η οξειδωτική όπτηση δεν είναι υποχρεωτική αλλά μπορεί να πραγματοποιηθεί προαιρετικά για 5 λεπτά στους 980°C με κενό (όπτηση καθαρισμού). Ο σκελετός πρέπει να υποβληθεί σε αμμοβολή με 110 µm οξειδίου του αλουμινίου με 3-4 bar ώστε να αφαιρεθεί πλήρως το υπάρχον στρώμα οξειδίου. Στο τέλος είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός με συσκευή ατμού. Αν χρησιμοποιείτε κεραμικό συγκολλητικό παράγοντα λάβετε υπόψη τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή.

**Συνθήκες χειρισμού / Ασφάλεια**

Η σκόνη μετάλλων είναι επιβλαβής για την υγεία. Κατά τη λείανση και την αμμοβολή χρησιμοποιήστε συσκευή αναρρόφησης σκόνης και μάσκα αναπνευστικής προστασίας με φίλτρο FFP3 – DIN EN 149.

**Υπολειπόμενοι κίνδυνοι και παρενέργειες**

Αν τηρηθούν οι οδηγίες κατά τις διαδικασίες παραγωγής, οι ασυμβατότητες με κράματα NiCr είναι εξαιρετικά σπάνιες. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αλλεργίας σε κάποιο από τα συστατικά αυτού του κράματος, το κράμα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για λόγους ασφαλείας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έχουν αναφερθεί τοπικοί ερεθισμοί ηλεκτροχημικής αντίδρασης. Αν χρησιμοποιηθούν διαφορετικές ομάδες κραμάτων, μπορεί να προκύψουν γαλβανικές επιδράσεις. Ενημερώστε τον οδοντίατρό σας για τους υπολειπόμενους κινδύνους και τις παρενέργειες. Κάθε σοβαρό περιστατικό που σχετίζεται με το προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή στις εκάστοτε χώρες.

**Απολύμανση της οδοντικής πρόθεσης πριν από την τοποθέτηση**

Τα τεμάχια εργασίας από το οδοντιατρικό εργαστήριο πρέπει να υποβάλλονται σε απολύμανση με εμβάπτιση ή ψεκασμό πριν από την εισαγωγή τους στη στοματική κοιλότητα του ασθενούς και στη συνέχεια να ξεπλένονται κάτω από τρεχούμενο νερό.

**Μίας χρήσης**

Οι χημικές και οι μηχανικές ιδιότητες είναι εγγυημένες μόνο σε καινούργια υλικά.

**Οδηγίες απόρριψης**

Απορρίψτε τα υπολείμματα μετάλλων και τη σκόνη με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Μην αφήνετε τα απόβλητα να εισέλθουν στα υπόγεια ύδατα, στις υδάτινες οδούς ή στους υπονόμους. Επικοινωνήστε με τα ανταλλακτήρια αποβλήτων για ανακύκλωση. Η εξωτερική συσκευασία μπορεί να απορριφθεί στα απορρίμματα χαρτίου.


**Συνθήκες αποθήκευσης**

Η θερμοκρασία, η υγρασία και το φως δεν έχουν καμία επίδραση στις ιδιότητες του προϊόντος.

*Οι πληροφορίες και οι αναστάσεις μας βασίζονται στις πιο πρόσφατες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας και πρέπει να θεωρηθούν σωστά σύμφωνα με την έως τώρα γνώση και εμπειρία μας. Η παραπάνω έκδοση θα αντικαταστήσει κάθε προηγούμενη έκδοση.*



Adentatec GmbH  
Konrad-Adenauer-Straße 13 – 50996 Köln – GERMANY  
Phone: +49 / 221 3596-100 Fax: +49 / 221 3596-170  
E-Mail: info@adentatec.com Web: www.adentatec.com



Abroad Link  
Castellana Business Center  
C/Paseo de la Castellana 40, 8ª Planta  
Madrid 28046, Spain



0123

Status / Status 12/2022 as

# ES - Instrucciones de uso de System NH

NOMBRE DEL PRODUCTO	<b>System NH</b>
DESCRIPCIÓN	MNP Aleación para moldeado dental con níquel, tipo 4
DIMENSIONES	Ø 9,5 mm x 11 mm Ø 8 mm x 15 mm
CONTENIDO	1000 g

## COMPOSICIÓN QUÍMICA (Valores característicos)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

## DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICOS

*Tras el moldeado*

<b>Límite de elasticidad al 0,2 %</b>	<b>380 MPa</b>
<b>Elongación</b>	<b>9 %</b>
<b>Resistencia a la tracción</b>	<b>580 MPa</b>
<b>Módulo elástico</b>	<b>175 GPa</b>
<b>Densidad</b>	<b>8,2 g / cm<sup>3</sup></b>
<b>Resistencia a la corrosión</b>	<b>&lt; 200 µg / cm<sup>2</sup></b>
<b>Dureza</b>	<b>240 HV 10/30</b>
<b>CDT (25-500 °C)</b>	<b>~ 14,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup></b>
<b>Intervalo de fundición (sólido/líquido)</b>	<b>1280 °C /1340 °C</b>
<b>Temp. de cocción máx.</b>	<b>~ 980 °C</b>

<b>NORMAS APLICADAS:</b>	<b>DIN EN ISO 22674:2016</b>
	<b>AD GmbH está certificado de conformidad con</b>
	<b>DIN EN ISO 13485:2021</b>

## Uso previsto

**System NH** es un dispositivo médico para el colado de coronas y puentes.

## Solo para uso por profesionales (técnico dental, dentista).

El grupo de pacientes previsto incluye a personas con mandíbulas parcial o totalmente desdentadas.

## Indicación

Revestimiento cerámico para la producción de coronas y puentes.

## Contraindicaciones

- Todas las indicaciones que no figuran en el apartado Indicación.
- En caso de intolerancia conocida a alguno de los ingredientes.

## Modelado

El modelado deberá realizarse con una cera que arda sin dejar residuos, teniendo en cuenta las reglas de diseño habitualmente aplicadas por los protésicos dentales. La estructura deberá tener un diseño anatómico a escala reducida. El grosor de la pared deberá ser de al menos 0,4 mm para garantizar la salida de la aleación derretida. Considere el uso de un conector de un tamaño suficiente (6-9 mm<sup>2</sup>). Se deberán evitar los bordes afilados y las socavaduras.

## Diseño del canal de colada y revestimiento

Se recomienda utilizar un diseño de barra para el canal de colada. El canal de colada horizontal deberá tener un diámetro de 4-5 mm y el canal de colada de la restauración deberá tener un diámetro de 3 mm. Las coronas unitarias deberán conectarse directamente con un canal de colada de 4 mm de diámetro y 15-20 mm de largo. Conecte el canal de colada en zonas con un grosor suficiente, como la cara palatina, y evite el centro de la mufla.

## Fundición y moldeado

**System NH** deberá fundirse en un crisol de cerámica. No utilice crisoles de grafito ni fundentes. Evite sobrecalentar el material fundido. Evite realizar varios moldeados con los restos de material fundido. Las propiedades químicas y mecánicas solo se garantizan si se utiliza material nuevo. Fundición con llama abierta (acetileno/oxígeno) y fundición por inducción: iniciar el moldeado una vez fundidos los cilindros y la ondulación a través de el metal fundido, antes de que la película de óxido empiece a separarse. **Temperatura máxima para el moldeado: 1430 °C**. La temperatura de precalentamiento de la mufla es de aproximadamente 850 a 900°C.

## Desbastado y limpieza

Deje enfriar la mufla a temperatura ambiente (aprox. 20 °C), sin templarla con agua. Coloque la mufla enfriada en agua para evitar que se genere polvo durante el desbastado. Pula la superficie con chorro de arena de óxido de aluminio con un tamaño del grano de 110 µm a 3-4 bares, y a continuación límpiela con un limpiador a vapor.

## Soldadura convencional/por láser

**System NH** puede soldarse con cualquier tipo de soldadura disponible. Las piezas de **System NH** no deberán soldarse con soldadura de oro ni de paladio. **System NH** también es apto para la soldadura por láser.

## Preparación previa al revestimiento cerámico

Las estructuras pueden elaborarse con fresas de carburo convencionales, con la finalidad de conseguir unas transiciones suaves y evitar el solapamiento del material. Para evitar la contaminación, utilice una fresa para cada aleación. El grosor mínimo de la cofia preparada deberá ser de 0,3 mm. Se recomienda pulir las estructuras con chorro de arena de óxido de aluminio con un tamaño del grano de al menos 110 µm a 3-4 bares y limpiarlas con un limpiador a vapor. La cocción oxidante no es obligatoria, pero puede realizarse de manera opcional durante 5 minutos a 980 °C al vacío (cocción de limpieza). Es necesario pulir la estructura con chorro de arena de óxido de aluminio con un tamaño del grano de 110 µm a 3-4 bares para eliminar toda la capa de óxido presente. Es obligatoria la limpieza al final con un limpiador a vapor. Si utiliza un adhesivo cerámico, siga las instrucciones del fabricante.

## Condiciones de manipulación/seguridad

**El polvo de metal es perjudicial para la salud. Durante el desbastado y el pulido con chorro de arena se recomienda utilizar un sistema de extracción del polvo y una mascarilla con filtro FFP3 – DIN EN 149.**

## Riesgos residuales y efectos secundarios

Si se siguen las instrucciones durante los procesos de producción, las incompatibilidades con las aleaciones de NiCr son sumamente infrecuentes. Por motivos de seguridad, esta aleación no deberá utilizarse en caso de alergia demostrada a alguno de los componentes de dicha aleación. Se han descrito casos excepcionales de irritación local inducida por medios electroquímicos. Si se utilizan grupos de aleaciones distintas pueden producirse efectos galvánicos. Informe al dentista acerca de los Riesgos residuales y los efectos secundarios restantes. Cualquier incidente grave relacionado con el producto deberá notificarse al fabricante y a las autoridades competentes del país correspondiente.

## Desinfección de la prótesis dental antes de su colocación

Las piezas dentales del laboratorio dental deben someterse a una desinfección por inmersión o por aspersión antes de introducir las en la cavidad bucal del paciente y, a continuación, deben enjuagarse con agua corriente.

## Un solo uso

Las propiedades químicas y mecánicas solo se garantizan si se utiliza material nuevo.

## Instrucciones de eliminación

Por favor, elimine los residuos metálicos y el polvo de forma respetuosa con el medio ambiente. No permita que los residuos entren en las aguas subterráneas, los cursos de agua o las alcantarillas. Póngase en contacto con las bolsas de residuos para su reciclaje. El embalaje exterior puede eliminarse en la basura de papel.

## Condiciones de conservación

Las condiciones de temperatura, humedad o luz no influyen en las propiedades del producto.

*La información y las recomendaciones facilitadas se basan en los avances más recientes de la ciencia y tecnología y se consideran correctas según nuestros conocimientos y experiencia actuales. La versión anterior sustituirá a cualquier versión previa.*

# HR - Upute za uporabu proizvoda System NH

NAZIV PROIZVODA

**System NH**

OPIS

Neplemenita dentalna legura za lijevanje tipa 4 na bazi nikla.

DIMENZIJE

Ø 9,5 mm x 11 mm  
Ø 8 mm x 15 mm

SADRŽAJ

1000 g

KEMIJSKI SASTAV  
(Tipične vrijednosti)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

TIPIČNI TEHNIČKI PODACI

*Nakon lijevanja*

**Otpornost na istežanje 0,2 %**

**380 MPa**

**Produljivanje**

**9 %**

**Vlačna čvrstoća**

**580 MPa**

**Modul elastičnosti**

**175 GPa**

**Gustoća**

**8,2 g / cm<sup>3</sup>**

**Otpornost na koroziju**

**< 200 µg / cm<sup>2</sup>**

**Tvrdoća**

**240 HV 10/30**

**KTI (25 - 500 °C)**

**~ 14,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup>**

**Raspon taljenja (krutine/tekućine)**

**1280 °C /1340 °C**

**Maks. temp. pečenja**

**~ 980 °C**

**PRIMIJENJENA NORMA:**

**DIN EN ISO 22674:2016**

**AD GmbH je certificiran prema**

**DIN EN ISO 13485:2021**

**Namjena**

System NH je medicinski proizvod za lijevanje krunica i mostova.

**Samo za profesionalne korisnike (Zubni tehničar, zubar).**

Predviđena skupina pacijenata uključuje osobe s djelomično ili bez bezubih čeljusti.

**Indikacije**

Za proizvodnju krunica i mostova za fasetiranje keramikom.

**Kontraindikacija**

- Sve indikacije koje nisu navedene pod indikacijama.

- U slučaju poznate netolerancije na jednu od komponenti.

**Modeliranje**

Modeliranje se mora raditi voskom koji gori bez ostavljanja ostataka uzimajući u obzir standardna pravila modeliranja za zubne tehničare. Skelet mora biti izveden u anatomske reducirano obliku. Debljina stijenke trebala bi biti najmanje 0,4 mm kako bi se osigurao protok iz taline. Uzmite u obzir dovoljan konektor (6 - 9 mm<sup>2</sup>). Treba izbjegavati oštre rubove i potkopana područja.

**Modeliranje lijevno kanalica i ulaganje**

Preporučujemo model lijevno kanalica s prečkom. Vodoravni lijevni kanalici treba imati Ø 4 - 5 mm, lijevni kanalici do restauracije treba imati Ø 3 mm. Pojedinačne krunice moraju biti izravno povezane s lijevno kanalicom Ø 4 mm duljine 15 - 20 mm. Spojite lijevni kanalici na masivna područja npr. nepčano i izbjegavajte središte cilindra.

**Taljenje i lijevanje**

**System NH** treba taliti u keramičkom loncu. Nemojte koristiti grafitne lonce i nemojte dodavati talilol Izbjegavajte pregrijavanje taline. Spriječite višestruko lijevanje dna taline. Kemijska i mehanička svojstva mogu se jamčiti samo za novi materijal.

Taljenje otvorenim plamenom (acetilen / kisik) i induktivno taljenje: Nakon što se cilindri rastope i sjena taljenja padne preko rastaljenog metala, prije nego što se oksidni plašt počne cijepati, započnite lijevanje. **Maksimalna temperatura lijevanja: 1430 °C.** Konačna temperatura predgrijavanja mufela je cca 850 - 900 °C.

**Vađenje i čišćenje**

Ostavite da se cilindar ohladi dok ne dosegne sobnu temperaturu (oko 20 °C), nemojte ga hladiti vodom. Stavite ohlađeni cilindar u vodu kako biste izbjegli stvaranje prašine tijekom vađenja. Pjeskarajte površinu aluminijevim oksidom od 110 µm na 3 - 4 bara, a zatim očistite parnim čistačem.

**Lemljenje / lasersko zavarivanje**

**System NH** se može zalemiti prikladnim lemom. Dijelovi proizvoda **System NH** ne smiju se zalemiti zlatnim ili paladijskim lemom. **System NH** je također idealno pogodan za lasersko zavarivanje.

**Priprema površine prije fasetiranja keramikom**

Skeleti se mogu obraditi standardnim karbidnim rezačima, prijelazi trebaju biti glatki; izbjegavajte preklapanje materijala. Koristite isti rezač za jednu leguru kako biste izbjegli onečišćenje. Minimalna debljina gotovih presvlaka ne smije biti manja od 0,3 mm. Preporučujemo pjeskarenje skeleta aluminijevim oksidom od najmanje 110 µm na 3 - 4 bara i čišćenje parnim čistačem. Oksidacijsko pečenje nije obavezno, ali se može provesti kao opcija tijekom 5 minuta na 980 °C s vakuumom (čišćenje pečenjem). Skelet treba ponovno pjeskariti aluminijevim oksidom od 110 µm na 3 - 4 bara kako bi se temeljito uklonio prisutni oksidni sloj. Na kraju je obavezno čišćenje parnim čistačem. Ako koristite adheziv za keramiku, pročitajte upute za uporabu proizvođača.

**Uvjeti za rukovanje/sigurnost**

**Metalna prašina štetna je za zdravlje. Tijekom brušenja i pjeskarenja primijenite usisavanje prašine i masku s filtrom FFP3 - DIN EN 149.**

**Preostali rizici i nuspojave**

Ako se tijekom proizvodnih procesa poštuju upute, neusklađenosti s legurama NiCr izuzetno su rijetke. U slučaju dokazane alergije na sastojak ove legure, legura se ne smije koristiti iz sigurnosnih razloga. U iznimnim slučajevima zabilježene su elektrokemijski inducirane lokalne nadražnosti. Kada se koriste različite skupine legura, mogu se pojaviti galvanjski efekti. Molimo obavijestite svog stomatologa o preostali rizici i nuspojavama. Svaki ozbiljan incident koji uključuje proizvod mora se prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu odgovarajuće države.

**Dezinfekcija proteza prije umetanja**

Prije umetanja u usnu šupljinu pacijenta, a zatim ih isprati pod tekućom vodom, obradke iz zubnog laboratorija potrebno je uroniti ili dezinficirati sprejom.

**Jednokratna uporaba**

Upotrijebljeni diskovi ne smiju se obradivati daljnju uporabu kao medicinski proizvod.

**Upute za odlaganje**

Ostatke metala i prašinu odložite na ekološki prihvatljiv način. Otpad ne smije dospjeti u podzemnu vodu, vodotok ili kanalizacijski sustav. Razgovarajte s razmjenom otpada o recikliranju. Vanjsku ambalažu možete odložiti s papirnatim otpadom.

**Uvjeti skladištenja**

Temperatura, vlaga ili svjetlost ne utječu na svojstva proizvoda.

*Nашe se informacije i preporuke temelje na najnovijim dostignućima u znanosti i tehnologiji i moraju se smatrati ispravnima prema najboljem znanju i iskustvu na današnji dan. Gornja verzija zamjenit će sve prethodne verzije.*

# HU - Használati útmutató a System NH termékhez

A TERMÉK NEVE	<b>System NH</b>								
LEÍRÁS	Nikkelalapú fogászati ötvözet öntésre, 4-es típus								
MÉRET	Ø 9,5 mm x 11 mm Ø 8 mm x 15 mm								
TARTALOM	1000 g								
KÉMIAI ÖSSZETÉTEL (Jellemző értékek)									
<table border="1"><thead><tr><th>Ni %</th><th>Cr %</th><th>Mo %</th><th>Si %</th></tr></thead><tbody><tr><td>58</td><td>27,3</td><td>12,8</td><td>1,7</td></tr></tbody></table>	Ni %	Cr %	Mo %	Si %	58	27,3	12,8	1,7	
Ni %	Cr %	Mo %	Si %						
58	27,3	12,8	1,7						
Öntés után									
Folyáshatár (0,2%)	<b>380 MPa</b>								
Megnyúlás	<b>9 %</b>								
Szakítószilárdság	<b>580 MPa</b>								
Rugalmassági modulus	<b>175 GPa</b>								
Sűrűség	<b>8,2 g / cm<sup>3</sup></b>								
Korrózióállóság	<b>&lt; 200 µg / cm<sup>2</sup></b>								
Keménység	<b>240 HV 10/30</b>								
Hőtágulási együttható (25–500 °C)	<b>~ 14,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup></b>								
Olvaspont (szolidusz/likvidusz)	<b>1280 °C /1340 °C</b>								
Max. égetési hőm.	<b>~ 980 °C</b>								
ALKALMAZOTT NORMA:	<b>DIN EN ISO 22674:2016</b>								
	<b>Az AD GmbH eszerint van tanúsítva:</b>								
	<b>DIN EN ISO 13485:2021</b>								

## A termék rendeltetése

A **System NH** koronák és hidak öntésére szolgáló orvostechikai eszköz.

## Kizárólag szakemberek általi használatra (fogtechnikus, fogorvos)!

A tervezett betegcsoportba tartoznak a részben vagy teljesen fogatlan állkapcsokkal rendelkező személyek.

## Indikáció

A kerámialeplezésre szánt koronák és hidak előállításához.

## Ellenjavallat

- Minden olyan jelzés, amely nem szerepel a jelzés alatt.
- Valamelyik összetevővel szembeni ismert intolerancia esetén.

## Modellálás (lenyomatvétel)

A modellálást olyan viasszal célszerű végezni, amely nem hagy égésmaradékot; figyelembe véve a fogtechnikusoknál jellemző kialakítási szabályokat. A vázat anatómiai redukált formában kell kialakítani. Az olvadékbiztos kifolyása érdekében a falvastagság jó esetben legalább 0,4 mm. Gondoljon megfelelő csatlakozóra (6–9 mm<sup>2</sup>)! Kerülje az éles-hegyes peremeket és az alámenős részeket [undercut]!

## A beömlők kialakítása és beágyazás

Javasoljuk a beömlő rúddal való kialakítását. A vízszintes beömlő jó esetben Ø 4–5 mm-es, a beömlő a pótlás felé jó esetben Ø 3 mm-es. A szimpla koronákat célszerű közvetlenül csatlakoztatni egy Ø 4 mm-es, 15–20 mm hosszú beömlővel. Csatlakoztassa a beömlőt a masszív területeken, mint pl. a palatinális, és kerülje a tok [muffle] közepét!

## Olvasztás és öntés

A **System NH** terméket kerámia olvasztótégelyben kell olvasztani. Kérjük, mellőzzék a grafit olvasztótégelyek és a folyósítószer (folyasztószer) alkalmazását! Az olvadékbiztos túllemelegítését el kell kerülni. Az olvadékbiztos többszöri öntését meg kell előzni. A kémiai és mechanikai tulajdonságok csak új anyagra vonatkozóan garantálhatók.

Nyílt lánggal (acetilén / oxigén) való olvasztás és indukciós olvasztás: Amikor a hengerek már olvadtak, és szerte az olvadt fémre vetül az olvadékbiztos [cast shadow], mielőtt a külső oxidréteg elkezd szétválni, kezdje el az öntést. **Maximális hőmérséklet öntéshez: 1430 °C.** A tompa végső előmelegítési hőmérséklete kb. 850 - 900 °C.

## Kivétel [devesting] és tisztítás

Hagyja a tokot [muffle] lehűlni szobahőmérsékletre (kb. 20 °C); ne eddze (ne hűtse hirtelen) vízbe! A porképződés elkerülése érdekében a lehűlt tokot a kivétel során tegye vízbe! Kezelje a felületet homokfúvással 110 µm alumínium-oxidral 3-4 bar nyomással, majd tisztítsa meg gőztisztítóval!

## Forrasztás / Lézerhegesztés

A **System NH** minden megfelelő forrasztóanyaggal forrasztható. A **System NH** részeit nem ajánlott arany vagy palládium forrasztóanyaggal forrasztani. A **System NH** lézerhegesztéshez is ideálisan megfelel.

## Előkészítés kerámialeplezés előtt

A vázszervezetek megmunkálhatók szokványos keményfém marókkal; figyeljen oda a sima átmenetekre, és kerülje az átfedő anyagot! A szennyeződés elkerülése érdekében kérjük, egy adott marót csak egy ötvözethez használjon. Az előkészített sapka [coping] minimális vastagsága jó esetben legalább 0,3 mm. Ajánlott homokfúvással kezelni a vázakat legalább 110 µm alumínium-oxidral 3-4 bar nyomással, valamint megtisztítani gőztisztítóval. Oxidreteg nem feltétlenül szükséges, de opcionálisan végezhető 5 percen át 980 °C-on vákuummal (tisztítóégetés). A vázon a rajta lévő oxidréteg alapos eltávolítására homokfúvást kell végezni alumínium-oxidral, 110 µm és 3-4 bar alkalmazásával. A végén a gőztisztítóval való tisztítás kötelező. Ha kerámia kötőanyagot [bonder] használ, kérjük, vegye figyelembe a gyártó használati útmutatóját.

## A termék kezelésének feltételei / Biztonság

A fémpor ártalmas az egészségre. A csiszolás és a homokfúvás során használjon porlészívást és a DIN EN 149 szerinti FFP3 szűrős légzőmaszkot!

## Maradékok kockázatok és mellékhatások

Ha az előállítási folyamat során betartják az utasításokat, a NiCr-ötvözetekkel való inkompatibilitás rendkívül ritka. Ezen ötvözet valamely összetevőjére való igazolt allergia esetén biztonsági okok miatt az ötvözet használata mellőzendő. Kivételes esetekben jeleztek elektrokémialeg indukált, lokális irritációkat. Különböző ötvözetcsoportok alkalmazása esetén előfordulhatnak galvanikus hatások. Kérjük, az fennmaradó kockázatok és a mellékhatások tekintetében tájékoztassa a fogorvosát. A termékkel összefüggő komoly váratlan eseményeket jelenteni kell a gyártó és az adott országbeli illetékes hatóság számára.

## A fogpótlás fertőtlenítése a behelyezés előtt

A fogtechnikai laboratóriumból származó munkadarabokat a páciens szájüregébe történő behelyezés előtt merítéssel vagy permetezéssel fertőtleníteni kell, majd folyó víz alatt le kell öblíteni.

## Egyszer használatos

A használt korongok feldolgozása orvostechikai eszközként történő további használat céljából mellőzendő.

## Az ártalmatlanításra (hulladékként való elhelyezésre) vonatkozó utasítások

Kérjük, hogy a fémmaradványokat és a port környezetbarát módon ártalmatlanítsa. Ne engedje, hogy a hulladék a talajvízbe, vízfolyásokba vagy csatornába kerüljön. Újrahasznosítás céljából vegye fel a kapcsolatot a hulladékbörzékkel. A külső csomagolás a papírhulladékba doborható.

## Tárolási feltételek

A hőmérsékletnek, a páratartalomnak, illetve a fénynek nincs hatása a termék tulajdonságaira.

*A tájékoztatásaink és javaslataink alapja a tudomány és a technika aktuális állása, és a legjobb tudomásunk és tapasztalataink szerint ezek jelenleg helyesnek tekintendők. A fenti verzió minden korábbi verzióknak a helyébe lép.*



# IT - Istruzioni per l'uso di System NH

NOME DEL PRODOTTO	<b>System NH</b>
DESCRIZIONE	Legatura dentale NPM a base di nichel per colate, tipo 4
DIMENSIONI	Ø 9,5 mm x 11 mm Ø 8 mm x 15 mm
CONTENUTO	1000 g

## COMPOSIZIONE CHIMICA (Valori tipici)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

## DATI TECNICI TIPICI

*Dopo la colata*

<b>Carico di prova dello 0,2%</b>	<b>380 MPa</b>
<b>Allungamento</b>	<b>9 %</b>
<b>Resistenza alla trazione</b>	<b>580 MPa</b>
<b>Modulo di elasticità</b>	<b>175 GPa</b>
<b>Densità</b>	<b>8,2 g / cm<sup>3</sup></b>
<b>Resistenza alla corrosione</b>	<b>&lt; 200 µg / cm<sup>2</sup></b>
<b>Durezza</b>	<b>240 HV 10/30</b>
<b>CTE (25-500 °C)</b>	<b>~ 14,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup></b>
<b>Punto di fusione (solido/liquido)</b>	<b>1280 °C /1340 °C</b>
<b>Temp. max. di cottura</b>	<b>~ 980 °C</b>

<b>NORMATIVA APPLICATA:</b>	<b>DIN EN ISO 22674:2016</b>
	<b>AD GmbH è certificata secondo la norma</b>
	<b>DIN EN ISO 13485:2021</b>

## Uso previsto

System NH è un dispositivo medico per la fusione di corone e ponti.

## Solo per uso professionale (odontotecnico, dentista).

Il gruppo di pazienti previsto comprende persone con mascelle parzialmente o completamente edentule.

## Indicazione

Per la realizzazione di corone e ponti per rivestimento ceramico.

## Controindicazione

- Tutte le indicazioni non elencate sotto Indicazione.
- In caso di intolleranza nota a uno qualsiasi degli ingredienti.

## Modellazione

Effettuare la modellazione con cera che cuoce senza lasciare residui, tenendo in considerazione le norme standard che si applicano agli odontotecnici. Modellare la struttura in forma anatomicamente ridotta. Lo spessore della parete deve essere almeno di 0,4 mm per garantire il flusso del materiale fuso. Assicurarsi che il connettore sia di dimensioni sufficienti (6-9 mm<sup>2</sup>). Evitare bordi appuntiti e sottosquadri.

## Modello del canale di colata

Si raccomanda di modellare il canale di colata con una barra. Il canale di colata orizzontale deve avere un Ø di 4-5 mm, mentre il Ø del canale di colata verso il restauro deve essere di 3 mm. Le corone singole devono essere connesse direttamente con un canale di colata di Ø pari a 4 mm, e lunghezza di 15-20 mm. Connettere il canale di colata su aree di grandi dimensioni, ad es., quella palatale, ed evitare il centro della muffola.

## Fusione e colata

La lega System NH deve essere fusa in un crogiolo di ceramica. Non utilizzare crogioli di grafite né fondente. Evitare di surriscaldare il materiale fuso. Non colare più volte i fondi di fusione. Le proprietà chimiche e meccaniche possono essere garantite solo per il materiale nuovo. Fusione a fiamma libera (acetilene/ossigeno) e fusione per induzione: iniziare la colata appena i cilindri sono fusi e sul metallo fuso appare l'ombra, prima che la pellicola di ossido inizi a spaccarsi. **Temperatura massima di colata: 1430 °C.** La temperatura di preriscaldamento della muffola è di circa 850 - 900 °C.

## Smuffolatura e pulitura

Lasciar raffreddare la muffola fino al raggiungimento della temperatura ambiente (circa 20 °C), senza utilizzare acqua. Immergere la muffola raffreddata in acqua per evitare la formazione di polvere durante la smuffolatura. Sabbigare la superficie con ossido di alluminio a granulometria pari a 110 µm, esercitando una pressione di 3-4 bar, quindi pulire con una idropulitrice a vapore.

## Saldatura / Saldatura laser

La lega System NH può essere saldata con tutte le saldature idonee. Le parti di System NH non devono essere saldate con saldature in oro o palladio. System NH è idonea anche per la saldatura laser.

## Preparazione prima del rivestimento in ceramica

La preparazione della struttura può essere effettuata con frese standard, cercando di ottenere transizioni uniformi ed evitando di sovrapporre i materiali. Per evitare la contaminazione, utilizzare la stessa fresa per una determinata lega. Lo spessore minimo dell'elemento realizzato non deve essere inferiore a 0,3 mm. Si raccomanda di sabbigare le strutture utilizzando ossido di alluminio con granulometria minima di 110 µm, esercitando una pressione di 3-4 bar, e di pulirle con una idropulitrice a vapore. La cottura ad ossido non è obbligatoria, ma si può effettuare come alternativa per 5 minuti a 980 °C sotto vuoto (cottura "di pulitura"). La struttura deve essere sabbata con ossido di alluminio 110 µm, a una pressione di 3-4 bar, per rimuovere completamente lo strato di ossido. Alla fine, è d'obbligo effettuare la pulizia con una idropulitrice a vapore. Se si utilizza un bonder ceramico, consultare le istruzioni d'uso fornite dal produttore.

## Condizioni di trattamento / Sicurezza

**La polvere di metallo è nociva per la salute. Durante le operazioni di smerigliatura e sabbatura, utilizzare aspiratori per le polveri e un respiratore con filtro FFP3 – DIN EN 149.**

## Rischi residui ed effetti collaterali

Se si rispettano le istruzioni durante i processi di produzione, le incompatibilità con le leghe al NiCr sono estremamente rare. Per motivi di sicurezza, evitare di utilizzare la lega in caso di comprovata allergia a uno qualsiasi dei suoi ingredienti. In casi eccezionali, sono state segnalate irritazioni a livello locale, indotte elettrochimicamente. Quando si usano gruppi diversi di leghe, potrebbero verificarsi effetti galvanici. Informare il proprio dentista in merito alle rischi residui e agli effetti collaterali. Qualsiasi incidente serio che riguardi il prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente del paese in questione.

## Disinfezione della protesi dentaria prima dell'inserimento

I pezzi provenienti dal laboratorio odontotecnico devono essere sottoposti a disinfezione per immersione o spray prima dell'inserimento nella cavità orale del paziente e poi sciacquati sotto l'acqua corrente.

## Monouso

Non riutilizzare come dispositivi medici i dischi già usati.

## Istruzioni per lo smaltimento

Si prega di smaltire i residui di metallo e la polvere in modo ecologico. Non permettere che i rifiuti entrino nelle acque sotterranee, nei corsi d'acqua o nelle fogne. Contattare le borse dei rifiuti per il riciclaggio. L'imballaggio esterno può essere smaltito nei rifiuti di carta.

## Condizioni di conservazione

La temperatura, l'umidità o la luce non hanno alcun effetto sulle proprietà del prodotto.

*Le nostre informazioni e raccomandazioni si basano sullo stato dell'arte della scienza e della tecnologia, e vanno ritenute corrette in base alle nostre migliori conoscenze e all'esperienza fin qui maturata. La versione di cui sopra sostituisce eventuali versioni precedenti.*

# PL - Instrukcja stosowania stopu System NH

NAZWA PRODUKTU	<b>System NH</b>								
OPIS	NPM — nikiel stop dentystyczny do odlewów, typ 4								
WYMIARY	Ø 9,5 mm x 11 mm Ø 8 mm x 15 mm								
ZAWARTOŚĆ	1000 g								
SKŁAD CHEMICZNY (Typowe wartości)									
<table border="1"><thead><tr><th>Ni %</th><th>Cr %</th><th>Mo %</th><th>Si %</th></tr></thead><tbody><tr><td>58</td><td>27,3</td><td>12,8</td><td>1,7</td></tr></tbody></table>	Ni %	Cr %	Mo %	Si %	58	27,3	12,8	1,7	
Ni %	Cr %	Mo %	Si %						
58	27,3	12,8	1,7						
TIPOWE DANE TECHNICZNE									
<i>Po odlewie</i>									
<b>Granica plastyczności 0,2%</b>	<b>380 MPa</b>								
<b>Wydłużenie</b>	<b>9 %</b>								
<b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>	<b>580 MPa</b>								
<b>Moduł Younga</b>	<b>175 GPa</b>								
<b>Gęstość</b>	<b>8,2 g / cm<sup>3</sup></b>								
<b>Odporność na korozję</b>	<b>&lt; 200 µg / cm<sup>2</sup></b>								
<b>Twardość</b>	<b>240 HV 10/30</b>								
<b>CTE (25-500°C)</b>	<b>~ 14,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup></b>								
<b>Przedział topnienia (ciało stałe/ciecz)</b>	<b>1280 °C /1340 °C</b>								
<b>Maks. temperatura wypiekania</b>	<b>~ 980 °C</b>								
<b>STOSOWANA NORMA:</b>	<b>DIN EN ISO 22674:2016</b>								
	<b>Spółka AD GmbH uzyskała certyfikat zgodności z normą</b>								
	<b>DIN EN ISO 13485:2021</b>								

## Przeznaczenie

System NH jest wyrobem medycznym do wykonywania odlewów koron i mostów.

## Produkt jest przeznaczony stosowania przez profesjonalistów (technik dentystyczny, stomatolog)!

Grupą docelową są osoby z częściowo lub całkowicie bezzębnymi szczękami.

## Wskazania

Do produkcji koron i mostów do licowania ceramicznego.

## Przeciwwskazania

- Wszystkie wskazania niewymienione w punkcie Wskazania.
- W przypadku znanej nietolerancji na którykolwiek ze składników.

## Modelowanie

Modelowanie należy wykonać przy użyciu wosku, który w procesie wypalania nie pozostawia żadnych resztek, z uwzględnieniem standardowych zasad dotyczących projektowania obowiązujących techników dentystycznych. Podbudowę należy zaprojektować w ukształtowaniu anatomicznym. Grubość ścianek powinna wynosić nie mniej niż 0,4 mm, aby zapewnić wypływanie stopionej masy. Należy rozważyć, jaki łącznik będzie odpowiedni (6-9 mm2). Należy unikać ostrych krawędzi i podcięć.

## Projekt kanału odlewowego i zatapianie w masie osłaniającej

Zaleca się skorzystać z projektu kanału odlewowego z prętami. Poziomy kanał odlewowy powinien mieć Ø 4-5mm, kanał odlewowy do protezy powinien mieć Ø 3 mm. Pojedyncze korony należy bezpośrednio łączyć z kanałem odlewowym o Ø 4 mm i długości 15-20 mm. Kanały odlewowe połączyć w dużych obszarach, np. w obszarze podniebiennym i unikać środka mufli.

## Topienie i odlewanie

Stop System NH należy topić w ceramicznym tyglu. Nie używać tygla wykonanego z grafitu ani topnika. Nie dopuszczać do przegrzania masy. Nie można wielokrotnie odlewać stopu stopionej masy. Właściwości chemiczne i mechaniczne są gwarantowane wyłącznie dla nieużywanego materiału. Topienie przy użyciu otwartego płomienia (acetylen / tlen) i topienia indukcyjnego: Odlewanie należy rozpocząć po stopieniu cylindrów i pokryciu stopionego metalem tak zwanym cieniem, zanim warstwa utleniona zacznie zanikać. **Maksymalna temperatura odlewania: 1430°C.** Temperatura wstępnego nagrzewania mufli wynosi ok. 850 - 900°C.

## Wyjęcie z masy osłaniającej i czyszczenie

Odczekać do ostygnięcia mufli do temperatury pokojowej (ok. 20°C), nie oziębiać wodą. Włożyć schłodzoną mufłę do wody, aby zapobiec zapyleniu podczas wyjmowania odlewu. Wypłukać powierzchnię, używając 110 µm tlenku glinu przy ciśnieniu 3-4 bary, a następnie oczyścić myjką parową.

## Lutowanie / spawanie laserowe

Stop System NH można wykorzystywać do lutowania przy użyciu wszystkich odpowiednich lutów. Elementów ze stopu System NH nie należy lutować z wykorzystaniem lutu do złota lub paladu. Stop System NH doskonale nadaje się do spawania laserowego.

## Przygotowanie przed licowaniem ceramicznym

Podbudowę można obrabiać przy użyciu standardowych frezów węglkowych, tworząc płynne przejścia i unikając nakładania się materiałów. Dla zapobieżenia zanieczyszczeniu stosować osobny frez dla każdego stopu. Minimalna grubość przygotowanego zwierczenia powinna wynosić minimum 0,3 mm. Zaleca się piaskowanie podbudowy tlenkiem glinu co najmniej 110 µm przy ciśnieniu 3-4 bar i oczyszczenie myjką parową. Wypiekanie tlenkowe nie jest obowiązkowe, ale można je opcjonalnie przeprowadzić przez 5 minut w próżni, w temperaturze 980°C (wypiekanie oczyszczające). Podbudowę należy ponownie piaskować przy użyciu tlenku glinu 110 µm przy ciśnieniu 3-4 bary, aby dokładnie usunąć warstwę utlenioną. Na końcu oczyszczania użycie myjki parowej jest obowiązkowe. W przypadku korzystania z kleju do ceramiki należy przestrzegać instrukcji stosowania jego producenta.

## Zasady postępowania / bezpieczeństwo

Pyły metali są szkodliwe dla zdrowia. Podczas piaskowania i szlifowania należy stosować wyciąg pyłowy oraz używać maski przeciwpyłowej z filtrem FFP3 – DIN EN 149.

## Ryzyko resztkowe i skutki uboczne

Gdy zalecenia instrukcji są wykonywane podczas wytwarzania, niezwykle rzadko dochodzi do niepożądanych reakcji na kontakt z ze stopami NiCr. W przypadku rozpoznanej alergii na składnik tego stopu nie wolno go stosować ze względów bezpieczeństwa. W wyjątkowych sytuacjach odnotowano występowanie miejscowych podrażnień indukowanych elektrochemicznie. Przy stosowaniu stopów z różnych grup istnieje możliwość wystąpienia efektów galwanicznych. Należy poinformować swojego dentystę o pozostałych zagrożeniach i skutkach ubocznych. Wszelkie ciężkie zdarzenia niepożądane powiązane z produktem trzeba zgłaszać producentowi oraz kompetentnym władzom w danym kraju.

## Dezynfekcja protezy zębowej przed założeniem

Przed wprowadzeniem do jamy ustnej pacjenta elementy z laboratorium dentystycznego muszą być poddane dezynfekcji zanurzeniowej lub natryskowej, a następnie wypłukane pod bieżącą wodą.

## Produkt jednorazowy

Używanego krążka nie należy poddawać ponownej obróbce celem jej wykorzystania jako wyrobu medycznego.

## Postępowanie z odpadami

Resztki metalu i pył należy usuwać w sposób przyjazny dla środowiska. Nie dopuścić do przedostania się odpadów do wód gruntowych, cieków wodnych lub kanalizacji. Skontaktuj się z giełdą odpadów w sprawie recyklingu. Opakowanie zewnętrzne może być wyrzucone do odpadów papierowych.

## Warunki przechowywania

Temperatura, wilgotność i światło nie mają żadnego wpływu na właściwości produktu.

Przedstawione informacje i zalecenia bazują na bieżącym stanie wiedzy dotyczącym nauki i technologii i uznaje się je za prawidłowe zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i doświadczeniem na dzień dzisiejszy. Powyższa wersja zastępuje wszelkie wcześniejsze wersje.

# PT - Instruções de utilização do System NH

NOME DO PRODUTO	<b>System NH</b>
DESCRIÇÃO	NPM - liga de fundição dentária à base de níquel, tipo 4
DIMENSÃO	Ø 9,5 mm x 11 mm Ø 8 mm x 15 mm
CONTEÚDO	1000 g

## COMPOSIÇÃO QUÍMICA (Valores típicos)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

## DADOS TÉCNICOS TÍPICOS

*Após a fundição*

<b>Limite elástico 0,2 %</b>	<b>380 MPa</b>
<b>Alongamento à rutura</b>	<b>9 %</b>
<b>Resistência à tração</b>	<b>580 MPa</b>
<b>Módulo de elasticidade</b>	<b>175 GPa</b>
<b>Densidade</b>	<b>8,2 g / cm<sup>3</sup></b>
<b>Resistência à corrosão</b>	<b>&lt; 200 µg / cm<sup>2</sup></b>
<b>Dureza</b>	<b>240 HV 10/30</b>
<b>CDT (25 a 500 °C)</b>	<b>~ 14,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup></b>
<b>Intervalo de fusão (sólidos/líquidos)</b>	<b>1280 °C /1340 °C</b>
<b>Temperatura de cozedura máxima</b>	<b>~ 980 °C</b>

<b>NORMA APLICÁVEL:</b>	<b>DIN EN ISO 22674:2016</b>
	<b>AD GmbH é certificado de acordo com</b>
	<b>DIN EN ISO 13485:2021</b>

## Utilização prevista

System NH é um dispositivo médico para a fundição de coroas e pontes.

## Apenas para profissionais (técnico dentário, dentista).

O grupo de pacientes pretendido inclui pessoas com mandíbulas parcial ou totalmente desdentadas.

## Indicação

Para o fabrico de coroas e pontes para a estratificação com cerâmica.

## Contra-indicação

- Todas as indicações não listadas em Indicação.
- Em caso de intolerância conhecida a qualquer um dos ingredientes.

## Modelação

A modelação deve ser efetuada com combustão de ceras sem deixar resíduos em conformidade com as regras convencionais de conceção para técnicos de próteses dentárias. A estrutura deve ser concebida numa forma anatomicamente reduzida. A espessura da parede deve ter 0,4 mm, no mínimo, para assegurar o escoamento da fundição. Considere um conector suficiente (6 a 9 mm<sup>2</sup>) Evite extremidades afiadas e reentrâncias.

## Moldagem e revestimento

Recomendamos a conceção do molde com uma barra. O molde horizontal deve ter 4 a 5 mm de diâmetro, o molde da restauração deve ter 3 mm de diâmetro. As coroas separadas devem ser diretamente conectadas com um molde de 4 mm de diâmetro com um comprimento de 15 a 20 mm. Conecte o molde em áreas volumosas, por ex., área palatina e evite o centro da mufla.

## Fundição e fusão

System NH deve ser fundido num cadinho de cerâmica. Não utilize cadinhos de grafite nem fluxo para soldagem! Evite o sobreaquecimento da fusão. Previna múltiplas fusões de fundos fundidos. As propriedades químicas e mecânicas apenas podem ser garantidas nos materiais novos. Fundição com chama aberta (acetileno/oxigénio) e fundição por indução: Assim que os cilindros derreterem e a sombra da fundição se formar sobre o metal fundido, antes da camada de óxido começar a dividir-se, inicie a fundição. **Temperatura máxima de fundição: 1430 °C**. A temperatura de pré-aquecimento da mufla é de aproximadamente 850 - 900 °C.

## Desprendimento e limpeza

Deixe a mufla arrefecer à temperatura ambiente (aprox. 20 °C), não mergulhe em água. Coloque a mufla arrefecida na água para evitar a formação de poeiras durante o desprendimento. Limpe a superfície com jato de areia com óxido de alumínio de 110 µm a uma pressão de 3 a 4 bares e, em seguida, limpe com um dispositivo de limpeza a vapor.

## Solda/soldadura a laser

System NH pode ser soldado com todas as soldas adequadas. As peças do System NH não devem ser soldadas com solda de ouro ou de paládio. System NH é também ideal para soldadura a laser.

## Preparação da superfície antes da estratificação com cerâmica

As estruturas podem ser desenvolvidas com fresadoras convencionais de carboneto, garantindo a obtenção de transições suaves e evitando sobreposições de materiais. Utilize o mesmo instrumento de corte para a mesma liga para evitar contaminações. A espessura mínima do revestimento preparado não deve ser inferior a 0,3 mm. É recomendado limpar as estruturas com jato de areia com óxido de alumínio de 110 µm a uma pressão de 3 a 4 bares e limpar com um dispositivo de limpeza a vapor. A cozedura por oxidação não é obrigatória mas pode ser realizada como opção durante 5 minutos a 980 °C a vácuo (cozedura de limpeza). A estrutura tem de ser limpa com jato de areia com óxido de alumínio de 110 µm a uma pressão de 3 a 4 bares para remover completamente a camada de óxido presente. No final, a limpeza a vapor é obrigatória. Se usar um adesivo para cerâmica tenha em atenção as instruções de utilização do fabricante.

## Condições de manipulação/segurança

**As poeiras do metal são nocivas para a saúde. Por isso, utilize um aparelho de proteção respiratória com filtro FFP3 – DIN EN 149 e um aspirador durante o polimento e limpeza com jato de areia sob pressão.**

## Riscos residuais e efeitos secundários

Se as instruções forem seguidas durante os processos de fabrico, as incompatibilidades com ligas à base de Ni-Cr são extremamente raras. No caso de alergia comprovada a um ingrediente desta liga, a liga não deve ser utilizada por motivos de segurança. Em casos excecionais, foram registadas irritações locais produzidas por efeitos eletroquímicos. Quando são utilizados diferentes grupos de ligas, podem ocorrer efeitos galvânicos. Informe o seu dentista relativamente a riscos residuais e efeitos secundários. Qualquer incidente grave que envolva o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente no país para o qual foi aprovado.

## Desinfecção da prótese dentária antes da inserção

As peças do laboratório dentário devem ser sujeitas a imersão ou desinfecção por pulverização antes de serem inseridas na cavidade oral do paciente e depois enxaguadas sob água corrente.

## Uso único

Os discos usados não podem ser processados para utilização posterior como dispositivos médicos.

## Instruções de eliminação

Por favor, elimine os resíduos metálicos e o pó de uma forma amigável ao ambiente. Não permitir a entrada de resíduos nas águas subterrâneas, cursos de água ou esgotos. Contactar as trocas de resíduos para reciclagem. As embalagens exteriores podem ser eliminadas em resíduos de papel.

## Condições de armazenamento

A temperatura, humidade ou luz não produzem efeitos nas propriedades do produto.

*As nossas informações e recomendações são baseadas nos mais recentes avanços da ciência e da tecnologia e devem ser consideradas corretas tanto quanto é do nosso conhecimento e experiência à data. A versão acima substitui quaisquer versões anteriores.*

# RO - Instrucțiune de utilizare System NH

DENUMIREA PRODUSULUI

**System NH**

DESCRIERE

Metal neprețios Aliaj dentar pe bază de nichel pentru mulaj, tip 4

DIMENSIUNE

Ø 9,5 mm x 11 mm  
Ø 8 mm x 15 mm

CONȚINUT

1000 g

COMPOZIȚIE CHIMICĂ  
(Valori tipice)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

DATE TEHNICE TIPICE

*După mulaj*

Limită de curgere 0,2 %

380 MPa

Alungire

9 %

Rezistență la tracțiune

580 MPa

Modul E

175 GPa

Densitate

8,2 g / cm<sup>3</sup>

Rezistență la coroziune

< 200 μg / cm<sup>2</sup>

Duritate

240 HV 10/30

CET (25-500 °C)

~ 14,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup>

Interval de topire (Solid/Lichid)

1280 °C /1340 °C

Temperatura maximă de ardere

~ 980 °C

NORMĂ APLICATĂ:

DIN EN ISO 22674:2016

AD GmbH este certificată în conformitate cu

DIN EN ISO 13485:2021

Utilizare preconizată

System NH este un dispozitiv medical pentru turnarea de coroane și punți.

Numai pentru utilizatori profesioniști (tehnician dentar, dentist).

Grupul de pacienți vizat include persoane cu maxilare parțial sau total edentate.

Indicație

Pentru producerea coroanelor și punților pentru fațetarea cu ceramică.

Contraindicație

- Toate indicațiile care nu sunt enumerate la rubrica Indicații.

- În caz de intoleranță cunoscută la oricare dintre ingrediente.

Modelare

Modelarea trebuie făcută cu ceară care arde fără a lăsa reziduuri în conformitate cu regulile standard de proiectare pentru tehnicienii dentari. Cadrul trebuie să fie proiectat într-o formă anatomică redusă. Grosimea peretelui trebuie să fie de cel puțin 0,4 mm pentru a asigura fluxul aliajelor topite. Luați în considerare un conector suficient (6-9 mm<sup>2</sup>). Evitați marginile ascuțite și zonele retentive.

Modelare mulaj și acoperire

Vă recomandăm modelarea mulajului cu o bară. Tijele de mulaj orizontale trebuie să aibă Ø 4-5mm, tijele de mulaj spre restaurare trebuie să aibă Ø 3 mm. Coroanele solitare trebuie conectate direct cu o tijă de mulaj de Ø 4 mm cu o lungime de 15-20 mm. Conectați tija de mulaj la zone masive, de exemplu palatină și evitați centrul mufei.

Topire și mulaj

System NH trebuie topit într-un creuzet ceramic. Vă rugăm să nu utilizați creuzete de grafit și nici flux! Evitați supraîncălzirea aliajului. Nu este recomandată utilizarea repetată a bazelor de mulaj. Proprietățile chimice și mecanice pot fi garantate numai pentru materiale noi.

Mulajul cu flacăra deschisă (acetilenă/oxigen) și topirea inductivă: Odată ce cilindrul sunt topiți și o umbră a mulajului cade peste metalul topit, înainte ca pelicula de oxid să înceapă să se stratifice, începeți mulajul. Temperatura maximă pentru mulaj: 1430°C. Temperatura de preîncălzire a mufei este de aproximativ 850 - 900°C.

Extragere și curățare

Lăsați mufa să se răcească la temperatura camerei (aprox. 20 °C), nu răciți cu apă. Puneți mufa răcită în apă pentru a evita generarea de praf în timpul extragerii. Sablați suprafața cu 110 μm de oxid de aluminiu sub presiunea de 3-4 bari, apoi curățați cu un aparat de curățat cu abur.

Lipire / Sudare cu laser

System NH poate fi lipit cu toate aliajele pentru lipire adecvate. Piese din System NH nu trebuie lipite cu aliaje de aur sau paladiu pentru lipit. System NH este, de asemenea, ideal pentru sudarea cu laser.

Pregătirea înainte de fațetarea ceramică

Cadrelle pot fi prelucrate cu freze standard cu carbură, urmăriți crearea trecerilor ușoare și evitați suprapunerea materialului. Utilizați aceeași freză pentru un aliaj pentru a evita contaminarea. Grosimea minimă a coroanei pregătite nu trebuie să fie mai mică de 0,3 mm. Se recomandă sablarea cadrelor cu cel puțin 110 μm de oxid de aluminiu sub presiunea de 3-4 bari și curățarea cu aparat de curățat cu abur. Arderea oxidantă nu este obligatorie, dar se poate face ca opțiune timp de 5 minute la 980°C sub vid (ardere de curățare). Cadrul trebuie sablabil cu oxid de aluminiu 110 μm sub presiunea de 3-4 bari pentru a îndepărta complet stratul de oxid prezent. În final, curățarea cu ajutorul aparatului de curățat cu abur este obligatorie. Dacă utilizați un adeziv pentru ceramică, vă rugăm să luați în considerare instrucțiunea de utilizare a producătorului.

Condiții de manipulare / Siguranță

Praful metalic este dăunător sănătății. La șlefuire și sablare aspirați praful și utilizați aparat respirator cu filtru FFP3 – DIN EN 149.

Riscuri reziduale și efecte secundare

Dacă în timpul proceselor de producție instrucțiunile sunt respectate, incompatibilitățile cu aliajele pe bază de NiCr sunt extrem de rare. În cazul unei alergii dovedite împotriva unui ingredient din acest aliaj, aliajul nu trebuie utilizat din motive de siguranță. În cazuri excepționale, au fost raportate iritații locale induse electrochimic. Când se utilizează diferite grupuri de aliaje, pot apărea efecte galvanice. Vă rugăm să informați medicul stomatolog cu privire la riscuri reziduale și efecte adverse. Orice incident grav care implică produsul trebuie raportat producătorului și autorității competente din țara autorizată.

Dezinfectarea protezei dentare înainte de introducerea

Piese de lucru din laboratorul dentar trebuie să fie supuse unei dezinfecții prin imersie sau prin pulverizare înainte de a fi introduse în cavitatea bucală a pacientului și apoi clătite sub jet de apă.

De unică folosință

Discurile folosite nu trebuie prelucrate pentru utilizare ulterioară ca dispozitiv medical.

Instrucțiuni de eliminare

Vă rugăm să eliminați reziduurile de metal și praful într-un mod ecologic. Nu permiteți ca deșeurile să pătrundă în apele subterane, în căile navigabile sau în canalizare. Contactați centrele de schimb de deșeurii pentru reciclare. Ambalajul exterior poate fi eliminat la deșeurile de hârtie.

Condiții de depozitare

Temperatura, umiditatea sau lumina nu au niciun efect asupra proprietăților produsului

Informațiile și recomandările noastre se bazează pe stadiul actual al științei și tehnologiei și trebuie considerate corecte conform celor mai bune cunoștințe și experiențe actuale. Versiunea de mai sus va înlocui orice versiune anterioară.



Adentatec GmbH  
Konrad-Adenauer-Straße 13 – 50996 Köln – GERMANY  
Phone: +49 / 221 3596-100 Fax: +49 / 221 3596-170  
E-Mail: info@adentatec.com Web: www.adentatec.com



Abroad Link  
Castellana Business Center  
C/Paseo de la Castellana 40, 8ª Planta  
Madrid 28046, Spain



0123

Status / Status 12/2022 as

# SE - Bruksanvisning för System NH

PRODUKTNAMN	<b>System NH</b>
BESKRIVNING	NPM – nickelbaserad dental gjutlegering, typ 4
MÅTT	Ø 9,5 mm x 11 mm Ø 8 mm x 15 mm
INNEHÅLL	1000 g

## KEMISK SAMMANSÄTTNING (Typiska värden)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

## TYPISKA TEKNISKA DATA

### Efter gjutning

<b>Sträckgräns 0,2 %</b>	<b>380 MPa</b>
<b>Töjning</b>	<b>9 %</b>
<b>Draghållfasthet</b>	<b>580 MPa</b>
<b>Elasticitetsmodul</b>	<b>175 GPa</b>
<b>Densitet</b>	<b>8,2 g / cm<sup>3</sup></b>
<b>Korrosionsresistens</b>	<b>&lt; 200 µg / cm<sup>2</sup></b>
<b>Hårdhet</b>	<b>240 HV 10/30</b>
<b>CTE (25–500 °C)</b>	<b>~ 14,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup></b>
<b>Smältintervall (fast/flytande)</b>	<b>1280 °C /1340 °C</b>
<b>Max. bränntemp.</b>	<b>~ 980 °C</b>

<b>TILLÄMPAD STANDARD:</b>	<b>EN ISO 22674:2016</b>
	<b>AD GmbH är certifierat enligt</b>
	<b>EN ISO 13485:2021</b>

## Avsedd användning

**System NH** är en medicinteknisk produkt för gjutning av kronor och broar.

## Endast för yrkesmässig användning (tandtekniker, tandläkare).

Den avsedda patientgruppen omfattar personer med delvis eller helt tandlösa käkar.

## Användningssätt

För produktion av kronor och broar för keramiska fasader.

## Kontraindikation

- Alla indikationer som inte anges under Indikation.
- Vid känd intolerans mot någon av ingredienserna.

## Modellering

Modelleringen ska utföras med vax som kan brännas utan att lämna rester enligt standardriktlinjer avsedda för tandtekniker. Konstruktionen måste utformas i en anatomiskt reducerad form. Godstjockleken bör vara minst 0,4 mm för att säkerställa smältans utflöde. Säkerställ en tillräcklig dimensionerad konnektor (6–9 mm<sup>2</sup>). Undvik vassa kanter och underskär.

## Utformning och gjutkanaler och inbäddning

Vi rekommenderar att gjutkanalerna utformas med en bar. Horisontell gjutkanal bör vara Ø 4–5 mm och gjutkanalen till restaurationen bör vara Ø 3 mm. Enstaka kronor bör vara direkt anslutna med en gjutkanal på Ø 4 mm med en längd på 15–20 mm. Anslut gjutkanalen på massiva områden, t.ex. palatinalt, och undvik muffelns mitt.

## Smältning och gjutning

**System NH** bör smältas i en keramikdegel. Använd inte grafitdegel och inget flussmedel! Undvik överhettning av smältan. Förhindra flera gjutningar av smältbottnarna. De kemiska och mekaniska egenskaperna kan garanteras endast för nytt material. Smältning med öppen flamma (acetylen/syrgas) och induktiv smältning: Påbörja gjutningen när cylindrarna har smält och gjutskuggningen faller på den smälta metallen innan oxidhinnan brister. **Maximal gjutningstemperatur: 1430 °C**. Förvärmningstemperaturen i muffeln är ca 850 - 900 °C.

## Urbäddning och rengöring

Låt muffeln svalna i rumstemperatur (cirka 20 °C) och kyl inte med vatten. Placera den avsvalnade muffeln i vatten för att undvika dammbildning under urbäddningsprocessen. Sandblåstra ytan med 110 µm aluminiumoxid med 3–4 bar och rengör sedan med ångrengörare.

## Lödnings/lasersvetsning

**System NH** kan lödas med alla lämpliga lödmetaller. **System NH**-delar bör inte lödas med guld- eller palladiumlod. **System NH** är även mycket lämplig för lasersvetsning.

## Förberedelse före framställning av keramisk fasad

Konstruktionen kan bearbetas med vanliga hårdmetallinstrument. Se till att det blir jämna övergångar och undvik överlappande material. Använd samma skärverktyg för en och samma legering för att undvika kontamination. Den minsta tjockleken för den preparerade hylsan får inte vara mindre än 0,3 mm. Rekommendationen är att konstruktionerna sandblåstras med minst 110 µm aluminiumoxid med 3–4 bar och rengöra med ångrengörare. Oxidbränning är inte obligatorisk men kan utföras som ett alternativ i 5 minuter vid 980 °C med vakuum (rengöringsbränning). Konstruktionen måste sandblåstras med 110 µm aluminiumoxid med 3–4 bar för att ta bort det befintliga oxidskiktet ordentligt. I slutet av processen är rengöring med ångrengörare obligatorisk. Se bruksanvisningen från tillverkaren om du använder ett keramiskt bindemedel.

## Hanteringsförfallanden/säkerhet

**Metaldamm är skadligt för hälsan. Använd utsug och andningsapparat med filter FFP3 – EN 149 – vid slipning och sandblåstring.**

## Restrisiker och biverkningar

Om anvisningarna följs under produktionsprocessen är det extremt sällsynt med inkompatibiliteter med NiCr-legeringar. Legeringen får av säkerhetsskäl inte användas vid bekräftad allergi mot någon av legeringens komponenter. I undantagsfall har elektrokemiskt inducerade lokala irritationer rapporterats. Galvaniska effekter kan uppstå vid användning av flera olika legeringsgrupper. Informera din tandläkare om eventuella risker och biverkningar. Eventuell allvarlig händelse som inbegriper produkten måste rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i landet i fråga.

## Desinfektion av tandprotesen innan den sätts in

Arbetsstycken från dentallaboratoriet ska genomgå nedsänkning eller spraydesinfektion innan de förs in i patientens munhåla och sedan sköljas under rinnande vatten.

## Engångsbruk

Använda skivor ska inte bearbetas för återanvändning som medicinteknisk produkt.


## Avfallshantering

Släng metallrester och damm på ett miljövänligt sätt. Låt inte avfallet hamna i grundvatten, vattendrag eller avlopp. Kontakta avfallsstationer för återvinning. Ytterförpackningen kan slängas i pappersavfallet.

## Förvaringsförfallanden

Temperatur, luftfuktighet och ljus påverkar inte produktens egenskaper.

*Vår information och rekommendation baseras på toppmodern vetenskap och teknik och måste anses vara korrekt enligt vår kunskap och erfarenhet denna dag. Ovanstående version ersätter tidigare versioner.*



# DA – Brugsanvisning til System NH

PRODUKTNAVN	<b>System NH</b>
BESKRIVELSE	NPM nikkelbaseret tandlegering til støbning, type 4
MÅL	Ø 8 mm, længde 15 mm Ø 9,5 mm, længde 11 mm
INDHOLD	1000 g

## KEMISK SAMMENSÆTNING (typiske værdier)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

## TYPIKE TEKNISKE DATA

### Efter støbning

<b>Udbyttstyrke 0,2 %</b>	<b>380 MPa</b>
<b>Forlængelse</b>	<b>9 %</b>
<b>Trækstyrke</b>	<b>580 MPa</b>
<b>E-modul</b>	<b>175 GPa</b>
<b>Tæthed</b>	<b>8,2 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Korrosionsbestandighed</b>	<b>&lt; 200 µg/cm<sup>2</sup></b>
<b>Hårdhed</b>	<b>240 HV 10/30</b>
<b>CTE (25-500°C)</b>	<b>~ 14,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup></b>
<b>Smelteområde</b>	<b>1280 °C/1340 °C</b>
<b>Maks. brændingstemp.</b>	<b>~ 980 °C</b>
<b>ANVENDT NORM</b>	<b>DIN EN ISO 22674:2016</b>

**AD GmbH er certificeret i henhold til DIN EN ISO 13485:2021**

## Erklæret formål

System NH er medicinsk udstyr til støbning af kroner og broer.

**Kun til professionel brug (dvs. af tandtekniker, tandlæge).**

Den tilsigtede patientgruppe omfatter personer med helt eller delvist tandløse kæber.

## Indikation

Til fremstilling af kroner og broer til keramikfacader.

## Kontraindikation

- Alle indikationer, der ikke er anført under Indikation.
- I tilfælde af kendte allergiske reaktioner over for et eller flere af indholdsstofferne.

## Modellering

Modelleringen skal ske med voks, der brændes væk uden at efterlade rester under hensyntagen til standardreglerne for tandteknikere for formgivning af voksmodeller. Stellet skal designes i en anatomisk reduceret form. Vægtykkelsen skal være mindst 0,4 mm for at sikre strømmen ud af smeltemassen. Sørg for en tilstrækkeligt forbindelse (6-9 mm2). Undgå skarpe kanter og underskæringer.

## Udformning af støbekanaler og påhældning af gips

Vi anbefaler at støbekanalen udformes som en stang. Den vandrette støbekanal skal være Ø 4-5 mm og støbekanalen forbundet til restaureringen skal være Ø 3 mm. Enkeltkroner skal være direkte forbundet med en støbekanal på Ø 4 mm med en længde på 15-20 mm. Tilslut støbekanalen til massive områder, f.eks. palatinalt, og undgå midten af cylinderen.

## Smeltning og støbning

System NH skal smeltes i en keramisk digel. Brug ikke grafitdiger og heller ikke flux! Undgå overophedning af smeltemassen. Foretag ikke yderligere støbninger med støberestene. De kemiske og mekaniske egenskaber kan kun garanteres med brug af nye materialer.

Smeltning med åben flamme (acetylen/oxygen) og induktiv smeltning: Når metalcylinderne er smeltet, og støbeskyggen falder over det smeltede metal, før oxidhuden begynder at skille, skal støbningen påbegyndes. **Maksimal temperatur for støbning: 1430 °C.** Forvarmningstemperatur for cylinderen er ca. 850- 900°C.

## Fjernelse af gips og rengøring

Lad cylinderen afkøle til stuetemperatur (ca. 20 °C). Den må ikke afkøles med vand. Anbring den afkølede cylinder under vand for at undgå, at der dannes støv under fjernelsen af gipsen. Sandblæs overfladen med 110 µm aluminiumoxid med 3-4 bar, og rengør derefter med en damprenser.

## Lodning/lasersvejsning

System NH kan loddes med alt egnet loddemateriale. System NH-dele må ikke loddes med guld- eller palladiumlodning. System NH er også ideel til lasersvejsning.

## Forberedelse inden påsætning af keramikfacader

Stellene kan forarbejdes med standard karbidfræsere, vær opmærksom på at skabe glatte overgange og undgå overlappende materiale. Brug den samme fræser til én type legering for at undgå forurening. Minimumstykkelsen på den forberedte kappe bør ikke være mindre end 0,3 mm. Det anbefales at sandblæse stellet med mindst 110 µm aluminiumoxid med 3-4 bar og rengøre med en damprenser. Oxidbrænding er ikke obligatorisk, men kan udføres valgfrit i 5 minutter ved 980 °C under vakuum (rensende udbrænding). Stellet skal sandblæses med aluminiumoxid 110 µm og 3-4 bar for at fjerne det tilstedeværende oxidlag fuldkommen. En afsluttende rengøring med damprenser er obligatorisk. Hvis du bruger et bindemiddel til keramik skal du følge fabrikantens brugsanvisning.

## Håndteringsbetingelser/sikkerhed

Metalstøv er sundhedsskadeligt. Ved slibning og sandblæsning skal der anvendes støvudsugning og åndedrætsværn med filter FFP3 – DIN EN 149.

## Resterende risici og bivirkninger

Hvis instruktionerne overholdes under produktionsprocesserne, er uforlignelighed med NiCr-legeringer ekstremt sjældne. I tilfælde af dokumenteret allergi over for et indholdsstof i denne legering, må legeringen af sikkerhedsmæssige årsager ikke anvendes. I sjældne tilfælde er der rapporteret om elektrokemisk fremkaldt lokalirritation. Når der anvendes forskellige legeringsgrupper, kan der forekomme galvaniserende effekter. Man bedes oplyse sin tandlæge om de resterende risici og bivirkninger. Enhver alvorlig hændelse, der involverer produktet, skal indberettes til fabrikanten og den kompetente myndighed i det pågældende land.

## Desinfektion af tandprotesen før indsættelse

Arbejdsemner fra tandlaboratoriet skal nedsænkes i eller sprøjtes med desinfektionsmiddel, og derefter skylles under rindende vand, inden de sættes ind i patientens mundhule.

## Engangsbrug

De kemiske og mekaniske egenskaber kan kun garanteres med brug af nye materialer.

## Bortskaffelsesvejledning

Bortskaf metalrester og støv på en miljøvenlig måde. Lad ikke affald trænge ned i grundvand eller ud i vand- eller kloaksystemer. Kontakt genbrugsstationen for at få anvist korrekt bortskaffelse. Ydre emballage kan bortskaffes sammen papiraffald.

## Opbevaringsforhold

Temperatur, fugtighed eller lys har ingen indflydelse på produktets egenskaber.

Vores information og anbefaling er baseret på den seneste viden inden for videnskab og teknologi og skal anses for korrekt efter vores bedste kendskab og erfaring på nuværende tidspunkt. Ovenstående version erstatter alle tidligere versioner.

# ET – Kasutusjuhend System NH

TOOTE NIMI **System NH**

KIRJELDUS Mitteväärismetallist niklipõhine stomatoloogiline mudelivalusulam, tüüp 3

MÕÕTMED Ø 8 mm x 15 mm  
Ø 9,5 mm x 11 mm

Sisu 1000 g

KEEMILINE KOOSTIS (tavapärased väärtused)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

TAVAPÄRASED TEHNILISED ANDMED

*Pärast mudeli valamist*

**Voolavuspiir 0,2%** 380 MPa

**Elongatsioon** 9 %

**Tõmbetugevus** 580 MPa

**E-moodul** 175 GPa

**Tihedus** 8,2 g/cm<sup>3</sup>

**Korrosioonikindlus** < 200 µg/cm<sup>2</sup>

**Kõvadus** 240 HV 10/30

**Soojuspaisumise koefitsient (25–500 °C)** ~ 14,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup>

**Sulamisvahemik** 1280 °C/1340 °C

**Max süttimistemp** ~ 980 °C

**KOHALDATAV STANDARD** DIN EN ISO 22674:2016

AD GmbH on sertifitseeritud kooskõlas standardiga DIN EN ISO 13485:2021

**Ettenähtud kasutus**  
System NH on meditsiiniseade kroonide ja sildade valamiseks.

**Ainult professionaalsele kasutajale (hambatehnik, hambaarst).**

Patsientide sihtrühm hõlmab isikuid, kelle lõualuus puuduvad hambad osaliselt või täielikult.

**Näidustus**  
Kroonide ja sildade valmistamine keraamilise katte jaoks.

**Vastunäidustused**  
- Kõik jaotises „Näidustus“ mitteleotletud näidustused.  
- Teadaolevate allergiliste reaktsioonide esinemisel mis tahes koostisainete suhtes.

**Modelleerimine**  
Modelleerida tuleb vahaga, mis põleb ilma jääke jätmata, hambatehnikutele ette nähtud kujunduse standardreeglite järgi. Raam tuleb kujundada anatoomiliselt vähendatud vormis. Seina paksus peab olema vähemalt 0,4 mm, et tagada sulatise vool. Tagage piisav ühendus (6–9 mm<sup>2</sup>). Vältige teravaid servi ja sisselõikamist.

**Kanali kujundamine ja täitmine**  
Soovitame kanali kujundamist varda abil. Horisontaalne kanal peaks olema Ø 4–5 mm, restauratsioonini ulatuv kanal peaks olema Ø 3 mm. Üksikud kroonid tuleks otse ühendada kanaliga Ø 4 mm pikkusega 15–20 mm. Ühendage kanal suurteil pindadel, nt palatinaalsel, ja vältige muhvi keskosa.

**Sulatamine ja valamine**  
**System NH** tuleb sulatada keraamilises tiiglis. Ärge kasutage grafiittigleid ega voolu! Vältige sulatise ülekuumutamist. Vältige sulatise jääkide mitmekordset valamist. Keemilised ja mehaanilised omadused saab tagada ainult uuel materjalil. Lahtise leegiga sulatamine (atsetüleen/hapnik) ja induktiivne sulatamine. Kui silindrid on sulatatud ja üle sulanud metalli langeb enne oksiidkatte moodustumist valuari, alustage valamist. **Maksimaalne temperatuur valamisel: 1430 °C**. Muhvi eelkuumutamistemperatuur on u 850–900 °C.

**Eemaldamine ja puhastamine**  
Laske muhvil toatemperatuurini (u 20 °C) jahtuda, ärge summutage veega. Asetage jahutatud muhvel vette, et vältida eemaldamise ajal tolmumoodustumist. Töödelge pind liivpritsi abil 110 µm alumiiniumoksiidiga 3–4-baarisel rõhul, seejärel puhastage aurupuhastiga.

**Jootmine/laserkeevitus**  
Toodet **System NH** saab joota kõigi sobivate jootemetallidega. Toote **System NH** osi ei tohi joota kulla või pallaadiumiga. **System NH** sobib suurepäraselt ka laserkeevitamiseks.

**Ettevalmistus enne keraamilise kattega katmist**  
Raami saab välja lõigata standardsete karbidlõikuritega, otsige sujuvaid üleminekuid ja vältige materjali kattumist. Kasutage ühe sulami jaoks sama lõikurit, et vältida saastumist. Valmistatud ülemineku minimaalne paksus ei tohi olla vähem kui 0,3 mm. Soovitatav on töödelda raame liivpritsi abil 110 µm alumiiniumoksiidiga 3–4-baarisel rõhul ja puhastada aurupuhastiga. Oksiidpõletamine ei ole kohustuslik, kuid seda võib valikuliselt teha 5 minutit temperatuuril 980 °C vaakumis (puhastav põletamine). Raami tuleb töödelda liivpritsi abil 110 µm alumiiniumoksiidiga 3–4-baarisel rõhul, et eemaldada olemasolev oksiidkiht täielikult. Lõpus on aurupesuriga puhastamine kohustuslik. Kui kasutate keraamilist sidujat, järgige tootja kasutusjuhendit.

**Käitlemistingimused/ohutus**  
**Metallitölm on tervistkahjustav. Kasutage lihvimisel ja liivpritsiga töötlemisel tolmueemaldust ning respiraatorit filtriga FFP3 – DIN EN 149.**

**Jääkriskid ja kõrvalmõjud**  
Kui tootmisprotsessi ajal järgitakse juhiseid, on mitteühilduvus NiCr-sulamitega äärmiselt harv. Kui selle sulami koostisaine suhtes esineb tõendatud allergia, siis ei tohi seda sulamit ohutuskaalutlustel kasutada. Erandjuhtudel on teatatud elektrokeemiliselt indutseeritud lokaalsest ärritusest. Kui kasutatakse erinevaid sulamiterühmi, võivad ilmuda galvaanilised toimed. Teavitage oma hambaarsti jääkriskide ja kõrvalmõjude esinemisest. Kõigist tootega seotud ohujuhtumitest tuleb teatada tootjale ja vastava nigi pädevale ametiasutusele.

**Hambaproteesi desinfitseerimine enne sisestamist**  
Hambalaborist pärit toorikud tuleb enne patsiendi suuõõnde sisestamist desinfitseerida sukeldamise või pritsimise teel ja seejärel loputada voolava vee all.

**Ühekordne kasutus**  
Keemilised ja mehaanilised omadused saab tagada ainult uuel materjalil.

**Kõrvaldamisjuhised**  
Kõrvaldage metallijäätmed ja tolm keskkonnasäästlikul viisil. Ärge laske jäätmetel sattuda pinnavette, vee- või kanalisatsioonisüsteemidesse. Ringlussevõttuga seoses võtke ühendust jäätmekäitlusettevõtetega. Välispakendi võib visata paberjäätmete hulka.

**Hoitingimused**  
Temperatuur, niiskus ja valgus ei mõjuta toote omadusi ühelgi viisil.

*Meie teave ja soovitused põhinevad teaduse ning tehnoloogia tehnika tasemel ja neid tuleb meie seniste teadmiste ning kogemuste põhjal pidada õigeteks. Ellitoodud versioon asendab mis tahes eelmisi versioone.*

# LT – Naudojimo instrukcija System NH

GAMINIO PAVADINIMAS	<b>System NH</b>
APRAŠAS	Netauriųjų metalų odontologinis lydinys liejimui nikelio pagrindu, 3 tipo
MATMENYS	Ø 8 mm x 15 mm Ø 9,5 mm x 11 mm
TURINYS	1000 g

CHEMINĖ SUDĖTIS (tipinės vertės)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

TIPINIAI TECHNINIAI DUOMENYS

Po liejimo

Plastiškumo riba 0,2 %	380 MPa
Trūkstamasis pailgėjimas	9 %
Tempiamasis stipris	580 MPa
Elastingumo modulis	175 GPa
Tankis	8,2 g/cm <sup>3</sup>
Atsparumas korozijai	< 200 µg/cm <sup>2</sup>
Kietis	240 HV 10/30
Šiluminio plėtimosi koeficientas (25–500 °C)	~ 14,0 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>
Lydimosi diapazonas	1280 °C/1340 °C
Maks. degimo temp.	~ 980 °C

TAIKYTAS STANDARTAS DIN EN ISO 22674:2016

AD GmbH yra sertifikuota pagal DIN EN ISO 13485:2021

## Numatyta paskirtis

System NH yra medicinos priemonė vainikėliams ir tilteliams lieti.

## Tik profesionaliems naudotojams (dantų technikams, odontologams)

Numatytoji pacientų grupė yra žmonės, kurių žandikauliai yra iš dalies arba visiškai be dantų.

## Indikacija

Vainikėliams ir tilteliams, skirtiems keraminėms laminatėms, gaminti.

## Kontraindikacija

- Bet kokia indikacija, nenurodyta punkte „Indikacija“.
- Žinoma alerginė reakcija į bet kurią sudedamąją medžiagą.

## Modeliavimas

Modeliavimui reikia naudoti vašką, kuris sudėgta be likučių, dantų technikams laikantis standartinių konstravimo taisyklių. Karkasą reikia suformuoti anatomiškai sumažintos formos. Siekiant užtikrinti patikimą lydalo ištekėjimą, sienelės storis turi būti ne mažiau kaip 0,4 mm. Atkreipkite dėmesį į pakankamą jungtį (6–9 mm<sup>2</sup>). Stenkitės išvengti aštrių briaunų ir užpovų.

## Liejimo kanalų konstravimas ir tvirtinimas prie išlajos

Mes rekomenduojame išlajos konstrukciją su sija. Horizontalus liejimo kanalas turėtų būti Ø 4–5 mm, liejimo kanalas į restauraciją – Ø 3 mm. Pavienius vainikėlius sujungiami tiesiai Ø 4 mm ir 15–20 mm liejimo kanalu. Liejimo kanalą junkite prie masyvos srities, pvz., iš gomurinės pusės, ir venkite mufelio karščio centro.

## Lydimas ir liejimas

System NH reikia lydyti keraminiame tiglyje. Nenaudokite grafitinių tiglių ir filius! Stenkitės lydalo neperkaitinti. Kelis kartus neliekitė dugne likusio lydalo. Cheminės ir fizikinės savybės gali būti garantuojamos tik naujai medžiagai.

Lydimas atvira liepsna (acetilenas / deguonis) ir indukcinis lydimas: kai tik cilindrai išsilydo ir nuo išsilydusio metalo dingsta liejimo šešėlis, pradėkite lieti, kol oksido plėvelė dar nepradedą plyšinėti. **Maksimali liejimo temperatūra: 1430 °C**. Mufelio išankstinio pakaitinimo temperatūra yra apie 850–900 °C.

## Išėmimas iš išlajos ir valymas

Leiskite mufeliui atvėsti iki patalpų temperatūros (apie 20 °C), neušinkite vandeniu. Atvėsusį mufelį įdėkite į vandenį, kad išimant iš išlajos nesudarytų dulkių. Nusmėliuokite paviršius 110 µm aliuminio oksidu 3–4 bar slėgiu, tada nuvalykite gariniu valytuvu.

## Litavimas / lazerinis suvirinimas

System NH galima lituoti su visais tinkamais lydmetaliais. System NH dalių negalima lituoti su aukso arba paladžio lydmetaliais. System NH taip pat gali būti puikiai virinamas lazeriu.

## Paruošimas prieš laminuojant keramika

Karkasus galima išdirbti įprastinėmis kietmetaliu frezomis, stengiantis išgauti sklandžius perėjimus ir vengiant medžiagos perklojų. Kad apsaugotumėte nuo užteršimo, vienam lydinii visada naudokite tą pačią frezą. Minimalus paruošto gaubtelio storis turėtų būti ne mažesnis kaip 0,3 mm. Rekomenduojama nupūsti karkasus smėliapūte ne mažiau kaip 110 µm aliuminio oksidu 3–4 bar slėgiu ir nuvalyti gariniu valytuvu. Oksidacinis degimas nėra būtinas, bet gali būti atliekamas pasirinktinai 5 min prie 980 °C vakuume (valomasis degimas). Karkasą reikia nupūsti smėliapūte 110 µm aliuminio oksidu 3–4 bar slėgiu, kad būtų kruopščiai nuvalytas oksidų sluoksnis. Pabaigoje būtina nuvalyti gariniu valytuvu. Jei naudojote keramikos rišiklį, laikykitės jo gamintojo naudojimo instrukcijos.

## Apdoravimo sąlygos / sauga

Metalo dulkęs kenkia sveikatai. Šlifudami ir apdorodami smėliapūte naudokite dulkių nusiurbimą ir respiratorių su filtru FFP3 pagal DIN EN 149.

## Liekamoji rizika ir šalutiniai poveikiai

Jei gamybos procese laikomasi instrukcijų, nesuderinamumas su NiCr lydiniais yra ypatingai retas. Esant žinomai alergijai šio lydinio sudedamosioms dalims, lydinio saugumo sumetimais naudoti negalima. Išskirtinai atvejais buvo pranešta apie elektrochemiškai sukeltą vietinį dirginimą. Naudojant skirtingų grupių lydinius, gali atsirasti galvaninių efektų. Informuokite savo odontologą apie liekamąją riziką ir šalutinius poveikius. Apie visus rimtus incidentus, susijusius su gaminiu, reikia pranešti gamintojui ir atitinkamos šalies kompetentingai institucijai.

## Dantų protezo dezinfekavimas prieš įdėjimą

Prieš dedant dantų technikos laboratorijos gaminius į paciento burną, juos reikia dezinfekuoti panardinant arba nupurškiant, o po to nuskalauti po tekančiu vandeniu.

## Vienartinis naudojimas

Cheminės ir fizikinės savybės gali būti garantuojamos tik naujai medžiagai.

## Atliekų tvarkymo instrukcijos

Metalo likučius ir dulkes utilizuokite aplinką tausojančiu būdu. Saugokite, kad šiukšlės nepatektų į gruntuosius vandenius, vandenį arba kanalizacijos sistemą. Dėl perdirbimo kreipkitės į atliekų biržą. Išorinę pakuotę galima mesti prie popieriaus atliekų.

## Laikymo sąlygos

Temperatūra, drėgnis ir šviesa gaminio savybėms įtakos neturi.

Mūsų informacija ir rekomendacijos yra pagrįstos naujausią mokslo ir technologijų lygį ir mūsų šios dienos žiniomis ir patirtimi yra laikomos teisingomis. Čia pateikta versija pakeičia visas ankstesnes versijas.



# LV – Lietošanas pamācība System NH

IZSTRĀDĀJUMA NOSAUKUMS	<b>System NH</b>
APRAKSTS	NPM - Niķeļa bāzes zobu sakausējums liešanai, 3. tips
IZMĒRI	Ø 8 mm x 15 mm Ø 9,5 mm x 11 mm
SATURS	1000 g

## ĶĪMISKAIS SASTĀVS (tipiskās vērtības)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

## TIPISKI TEHNISKIE DATI

*Pēc sakausējuma liešanas*

<b>Produkcijas stiprums 0,2%</b>	<b>380 MPa</b>
<b>Pagarinājums</b>	<b>9 %</b>
<b>Stiepes izturība</b>	<b>580 MPa</b>
<b>E-modulis</b>	<b>175 GPa</b>
<b>Bļivums</b>	<b>8,2 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Izturība pret koroziju</b>	<b>&lt; 200 µg/cm<sup>2</sup></b>
<b>Cietība</b>	<b>240 HV 10/30</b>
<b>CTE (25-500°C)</b>	<b>~ 14,0 x 10-6K-1</b>
<b>Kušanas diapazons</b>	<b>1280 °C/1340 °C</b>
<b>Maks. dedzināšanas temp.</b>	<b>~ 980 °C</b>
<b>PIEMĒROTAIS STANDARTS</b>	<b>DIN EN ISO 22674:2016</b>
	<b>AD GmbH ir sertificēts saskaņā ar DIN EN ISO 13485:2021</b>

**Paredzētais lietojuma mērķis**  
System NH ir medicīnas ierīce kroņu un tiltu liešanai.

**Tikai profesionālam lietotājam (zobu tehniķim, zobārstam).**

Paredzētajā pacientu grupā paredzētas personas ar daļējiem vai bezzobainiem žokļiem.

**Indikācija**  
Kroņu un tiltu izgatavošanai keramikas venīriem.

**Kontrindikācija**  
- Visas indikācijas, kas nav norādītas sadaļā Indikācijas.  
- Ja ir zināmas alerģiskas reakcijas pret kādu no sastāvdaļām.

**Modelēšana**  
Modelēšana jāveic ar vasku, kas aizdegas, neatstājot atlikumus, ievērojot standarta zobu tehniku dizaina noteikumus. Rāmim jābūt veidotam anatomiski samazinātā formā. Sienas biezumam jābūt vismaz 0,4 mm, lai nodrošinātu izplūdi no kausējuma. Apsveriet pietiekamu savienotāju (6-9 mm2). Izvairieties no asām malām un iegriezumiem.

**Lietņa dizains un ieguldījums**  
Mēs iesakām veidot lietni ar stieni. Horizontālajam lietnim jābūt Ø 4-5mm, lietnim līdz restaurācijai jābūt Ø 3 mm. Atsevišķi kroņi ir tieši jāsavieno ar Ø 4 mm 15-20 mm garu lietni. Savienojiet lietni masīvās vietās, piem. palatīnāli un izvairieties no mufeļa centra.

**Kausēšana un liešana**  
**System NH** jākausē keramikajā tīģelī. Lūdzu, neizmantojiet grafitu tīģelus un bez plūsmas! Izvairieties no kausējuma pārkaršanas. Novērsiet vairākkārtēju kostošu dibenu izliešanu. Ķīmiskās un mehāniskās īpašības var garantēt tikai jaunam materiālam. Kausēšana ar atklātu liesmu (acetilēns / skābeklis) un induktīvā kausēšana: Kad cilindri ir izkusuši un "ēna" krīt pāri izkausētajam metālam, pirms oksīda apvalka sāk šķelties, sāciet liešanu. **Maksimālā temperatūra liešanai: 1430°C**. Mufeļa priekškaršēšanas temperatūra ir apm. 850-900°C.

**Nodalīšana un tīrīšana**  
Ļaujiet mufelim atdzist līdz istabas temperatūrai (apm. 20°C), nedziesiet ar ūdeni. Ieleciet atdzesēto mufeli ūdenī, lai noņemšanas laikā izvairītos no putekļu rašanās. Apstrādājiet virsmu ar smilšu strūklu ar 110 µm alumīnija oksīdu ar 3-4 bāru spiedienu, pēc tam notīriet ar tvaika tīrītāju.

**Lodēšana / Lāzermetināšana**  
**System NH** var lodēt ar visu piemēroto lodmetālu. **System NH** daļas nedrīkst lodēt ar zelta vai palādija lodmetālu. **System NH** ir ideāli piemērots arī lāzermetināšanai.

**Sagatavošana pirms keramikas venīra**  
Karkasus var izstrādāt ar standarta karbīda griezējiem, meklējiet gludas pārejas un izvairīties no materiāla pārklāšanās. Lūdzu, izmantojiet to pašu griezēju vienam sakausējumam, lai izvairītos no piesārņojuma. Sagatavotās veidnes minimālais biezums nedrīkst būt mazāks par 0,3 mm. Rāmjus ieteicams apstrādāt ar smilšu strūklu ar vismaz 110 µm alumīnija oksīdu ar 3-4 bāru spiedienu un tīrīt ar tvaika tīrītāju. Apdedzināšana ar oksīdu nav obligāta, taču to var veikt pēc izvēles 5 minūtes 980°C temperatūrā ar vakuumu (tīrīšanas apdedzināšana). Rāmīs ir jāapstrādā ar smilšu strūklu ar alumīnija oksīdu 110 µm un 3-4 bāriem, lai rūpīgi noņemtu esošo oksīda slāni. Galu galā tīrīšana ar tvaika tīrītāju ir obligāta. Ja izmantojat keramikas līmi, lūdzu, ņemiet vērā ražotāja lietošanas instrukciju.

**Lietošanas nosacījumi / Drošība**  
**Metāla putekļi ir kaitīgi veselībai. Lietojiet slīpēšanai un smilšu strūklu putekļu nosūkšanai un respiratoru ar filtru FFP3 – DIN EN 149.**

**Atlikušie riski un blakusparādības**  
Ja ražošanas procesā tiek ievēroti norādījumi, nesaderības ar NiCr sakausējumiem ir ārkārtīgi reti. Ja ir pierādīta alerģija pret šī sakausējuma sastāvdaļu, sakausējumu nedrīkst izmantot drošības apsvērumu dēļ. Iznēmuma gadījumos ziņots par elektroķīmiski izraisītiem lokāliem kairinājumiem. Ja tiek izmantotas dažādas sakausējumu grupas, var rasties galvaniska iedarbība. Lūdzu, informējiet savu zobārstu par atlikušajiem riskiem un blakusparādībām. Par visiem nopietniem negadījumiem, kas saistīti ar izstrādājumu, ir jāziņo ražotājam un kompetentajai iestādei valstī, kurai piešķirta atļauja.

**Zobu protēzes dezinfekcija pirms ievietošanas**  
Zobārstniecības laboratorijas sagataves pirms ievietošanas pacienta mutes dobumā ir jāpakļauj iegremdēšanai vai dezinfekcijai ar aerosolu un pēc tam jānoskalo zem tekoša ūdens.

**Vienreizējai lietošanai**  
Ķīmiskās un mehāniskās īpašības var garantēt tikai jaunam materiālam.

**Uzturēšanas instrukcijas**  
Lūdzu, izmantojiet metāla atlikumus no putekļus videi draudzīgā veidā. Neļaujiet atkritumiem iekļūt gruntsūdeņos, ūdens vai kanalizācijas sistēmās. Sazinieties ar atkritumu apmaiņas dienestu par pārstrādi. Ārējo iepakojumu var izmest papīra atkritumos.

**Uzglabāšanas apstākļi**  
Temperatūra, mitrums vai gaisma neietekmē izstrādājuma īpašības.

*Mūsu informācija un ieteikumi ir balstīti uz jaunākajiem zinātnes un tehnikas sasniegumiem, un tie šajā dienā ir jāuzskata par pareiziem, cik mums ir zināms un pēc mūsu pieredzes. Iepriekš minētā versija aizstāj visas iepriekšējās versijas*

# NL – Gebruiksaanwijzing System NH

PRODUCTNAAM	<b>System NH</b>
BESCHRIJVING	NPM - tandheelkundige gietlegering op nikkelbasis, type 3
AFMETINGEN	Ø 8 mm x 15 mm Ø 9,5 mm x 11 mm
INHOUD	1000 g

## CHEMISCHE SAMENSTELLING (kenmerkende waarden)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

## KENMERKENDE TECHNISCHE GEGEVENS

*Na het gieten*

<b>Vloeisterkte 0,2%</b>	<b>380 MPa</b>
<b>Rek</b>	<b>9 %</b>
<b>Treksterkte</b>	<b>580 MPa</b>
<b>Elasticiteitsmodulus</b>	<b>175 GPa</b>
<b>Dichtheid</b>	<b>8,2 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Corrosieweerstand</b>	<b>&lt; 200 µg/cm<sup>2</sup></b>
<b>Hardheid</b>	<b>240 HV 10/30</b>
<b>Uitzettingscoëfficiënt (25-500 °C)</b>	<b>~ 14,0 x 10-6K-1</b>
<b>Smelttraject</b>	<b>1280 °C/1340 °C</b>
<b>Max. wegbrandtemp.</b>	<b>~ 980 °C</b>

**TOEGEPASTE NORM** **DIN EN ISO 22674:2016**

**AD GmbH** is gecertificeerd volgens DIN EN ISO 13485:2021

## Beoogd gebruik

**System NH** is een medisch hulpmiddel voor het gieten van kronen en bruggen.

## Uitsluitend voor beroepsgebruikers (tandtechnicus, tandarts)

De beoogde patiëntengroep bestaat uit personen met gedeeltelijk of volledig edentate kaken.

## Indicatie

Voor de productie van kronen en bruggen voor keramisch finewerk.

## Contra-indicatie

- Alle niet onder Indicatie vermelde indicaties.
- Bij een bekende allergische reactie op een of meer van de bestanddelen.

## Modellering

Het modelwerk moet worden uitgevoerd met was die wegbrandt zonder resten achter te laten, met inachtneming van de standaardregels voor tandtechnische ontwerpen. Het frame moet worden ontworpen met een anatomisch gereduceerde vorm. De wanddikte moet minimaal 0,4 mm bedragen voor goede uitstroming van de smelt. Overweeg het gebruik van een toereikend verbindingstuk (6-9 mm2). Vermijd scherpe randen en ondersnijdingen.

## Ontwerp gietlopen en inbedden

Wij adviseren om de gietloop te ontwerpen met een staaf. De horizontale gietloop moet een Ø van 4-5 mm hebben, de gietloop naar de restauratie een Ø van 3 mm. Afzonderlijke kronen moeten rechtstreeks met elkaar worden verbonden met een gietloop met een Ø van 4 mm en een lengte van 15-20 mm. Sluit de gietloop aan op massieve gebieden, bijv. palatinaal en vermijd het middelpunt van de moffel.

## Smelten en gieten

**System NH** moet worden gesmolten in een keramische smeltkroes. Gebruik geen smeltkroezen van grafiet en geen flux. Vermijd oververhitting van de smelt. Vermijd meermaals gieten van smeltresten. De chemische en mechanische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd voor nieuw materiaal.

Smelten met open vuur (acetyleen/zuurstof) en inductief smelten: wanneer de cilinders eenmaal gesmolten zijn en de gietschaduw over het gesmolten metaal valt, begint u met het gieten voordat de oxidehuid begint te breken. **Maximumtemperatuur voor het gieten: 1430 °C**. De voorverwarmingstemperatuur van de moffel bedraagt ca. 850-900 °C.

## Uitbedden en reiniging

Laat de moffel afkoelen tot kamertemperatuur (ca. 20 °C). Niet afschrikken met water. Plaats de afgekoelde moffel in water om te voorkomen dat er stof vrijkomt bij het uitbedden. Zandstraal het oppervlak met 110 µm aluminiumoxide bij 3-4 bar reinig het vervolgens met een stoomreiniger.

## Solderen/laserlassen

**System NH** kan worden gesoldeerd met elke geschikte soldeer. **System NH** onderdelen mogen niet worden gesoldeerd met goud- of palladiumsoldeer. **System NH** is ook ideaal voor laserlassen.

## Vorbereiding voor keramisch fineren

De frameworks kunnen worden afgewerkt met standaard hardmetalen snijgereedschappen. Probeer gladde overgangen te verkrijgen en vermijd overlappend materiaal. Gebruik een snijgereedschap slechts voor één legering, om verontreiniging te voorkomen. De minimale dikte van de voorbereide coping mag niet minder dan 0,3 mm bedragen. Het wordt aanbevolen om de frames te zandstralen met minimaal 110 µm aluminiumoxide bij 3-4 bar en te reinigen met een stoomreiniger. Oxidebranden is niet verplicht maar kan optioneel worden gedaan gedurende 5 minuten bij 980 °C onder vacuüm (branden ter reiniging). Het frame moet worden gezandstraald met aluminiumoxide 110 µm bij 3-4 bar om de aanwezige oxidelaag grondig te verwijderen. Ten slotte is reiniging met een stoomreiniger verplicht. Als u een keramische bonder gebruikt, neem dan de gebruiksaanwijzing van de fabrikant in acht.

## Hanteringsvoorwaarden/veiligheid

**Metaalstof is schadelijk voor de gezondheid. Gebruik tijdens het slijpen en zandstralen stofafzuigapparatuur en een ademhalingstoestel met filter conform FFP3 – DIN EN 149.**

## Restriscio's en bijwerkingen

Als de instructies in acht worden genomen tijdens de productieprocessen, zijn incompatibiliteiten met NiCr-legeringen uiterst zeldzaam. Bij een aangetoonde allergie voor een bestanddeel van deze legering mag de legering niet worden gebruikt, met het oog op de veiligheid. In uitzonderlijke gevallen is elektrochemisch opgewekte plaatselijke irritatie gemeld. Bij gebruik van verschillende legeringsgroepen kunnen er galvanische effecten optreden. Stel uw tandarts op de hoogte van de restriscio's en bijwerkingen. Elk ernstig incident waarbij het product betrokken is, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit in het betreffende land.

## Desinfectie van de gebitsprothese vóór het plaatsen

Werkstukken uit het tandheelkundig laboratorium moeten vóór plaatsing in de mondholte van de patiënt desinfectie door onderdompeling of besproeiing ondergaan en vervolgens worden afgespoeld met stromend water.

## Voor eenmalig gebruik

De chemische en mechanische eigenschappen kunnen alleen worden gegarandeerd voor nieuw materiaal.

## Afvoerinstructies

Voer metaalresten en -stof op milieuvriendelijke wijze af. Laat afval niet terechtkomen in grondwater, oppervlaktewater of rioleringsstelsels. Wend u tot afvalverwerkingsbedrijven voor recycling. De buitenverpakking kan als papierafval worden afgevoerd.

## Opslagomstandigheden

Temperatuur, vocht en licht hebben geen effect op de producteigenschappen.

*Onze informatie en aanbevelingen zijn gebaseerd op de stand der wetenschap en techniek en moeten als juist worden beschouwd naar ons beste weten en volgens onze ervaring op dit moment. De bovenstaande versie vervangt alle eerdere versies.*

# SK – Návod na použitie zliatiny System NH

NÁZOV VÝROBKU	<b>System NH</b>
OPIS	Dentálna zliatina z iných ako drahých kovov (NPM) na báze niklu na odlievanie, typ 3
ROZMER	Ø 8 mm x 15 mm Ø 9,5 mm x 11 mm
OBSAH	1000 g

## CHEMICKÉ ZLOŽENIE (TYPICKÉ HODNOTY)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

## TYPICKÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Po odliatí

<b>Medza klzu 0,2 %</b>	<b>380 MPa</b>
<b>Elongácia</b>	<b>9 %</b>
<b>Pevnosť v ťahu</b>	<b>580 MPa</b>
<b>Youngov modul</b>	<b>175 GPa</b>
<b>Hustota</b>	<b>8,2 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Odolnosť proti korózii</b>	<b>&lt; 200 µg/cm<sup>2</sup></b>
<b>Tvrdosť</b>	<b>240 HV 10/30</b>
<b>CTE (25 – 500 °C)</b>	<b>~ 14,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup></b>
<b>Interval topenia</b>	<b>1280 °C/1340 °C</b>
<b>Max. teplota pri vypaľovaní</b>	<b>~ 980 °C</b>

## APLIKOVANÁ NORMA

DIN EN ISO 22674:2016

Spoločnosť AD GmbH je certifikovaná podľa normy DIN EN ISO 13485:2021

## Účel určenia

System NH je zdravotnícka pomôcka na odlievanie koruniek a mostíkov.

## Len pre profesionálnych používateľov (zubný technik, zubný lekár).

Cieľovou skupinou pacientov sú osoby s čeľustami so zvyškami chrupu alebo úplne bez zubov.

## Indikácia

Na výrobu koruniek a mostíkov na keramické fazetovanie.

## Kontraindikácie

- Všetky indikácie neuvedené v časti Indikácia.
- Známe alergické reakcie na niektorú zo zložiek.

## Modelácia

Modeláciu je potrebné vykonávať pomocou vosku, ktorý horí bez zvyškov, s prihliadnutím na štandardné pravidlá návrhov pre zubných technikov. Konštrukciu je potrebné navrhnuť v anatomicky redukovanej forme. Hrúbka steny by mala byť minimálne 0,4 mm, aby sa zabezpečil odtok taveniny. Zvážte dostatočný konektor (6 až 9 mm<sup>2</sup>). Vyhnite sa ostrým hranám a zárezom.

## Tvar vtokov a forma

Odporúčame tvar vtoku s tyčkou. Horizontálny vtok by mal mať Ø 4 až 5 mm, vtok do náhrady by mal mať Ø 3 mm. Jednotlivé korunky by mali byť priamo spojené vtokom s Ø 4 mm s dĺžkou 15 až 20 mm. Poprepájajte vtoky na masívnych oblastiach, napríklad na podnebí, a vyhnite sa stredmu muflly.

## Tavenie a odlievanie

Zliatina System NH sa má taviť v keramickom tégliku. Nepoužívajte grafitové tégliky a žiadne tavidlo! Zabráňte prehriatiu taveniny. Zvyšky taveniny netavte viackrát. Chemické a mechanické vlastnosti možno zaručiť len pri novom materiáli.

Tavenie otvoreným plameňom (acetylén/kyslík) a indukčné tavenie: Keď sú valce roztavené a na roztavenom kove sa vytvorí povlak, skôr ako sa začne trhať oxidová vrstva, začnite odlievať. **Maximálna teplota pri odliavaní: 1430 °C.** Teplota predhrievania muflly je približne 850 až 900 °C.

## Odformovanie a čistenie

Nechajte muflu vychladnúť na teplotu miestnosti (približne 20 °C). Nechajte vodou. Vychladnutú muflu vložte do vody, aby sa predišlo tvorbe prachu počas odformovania. Povrch opieskujte 110 µm frakciou oxidu hlinitého pod tlakom 3 až 4 barov a potom vyčistite parným čističom.

## Spájkovanie/laserové zvránie

Zliatinu System NH možno spájkovať všetkými vhodnými spájkami. Diely zo zliatiny System NH sa nemajú spájkovať zlatou ani paládiovou spájkou. Zliatina System NH je ideálna aj na zvránie laserom.

## Príprava pred keramickým fazetovaním

Konštrukcie možno opracovať štandardnými karbidovými frézami. Snažte sa o hladké prechody a vyhnite sa prekrývaniu materiálu. Na jednu zliatinu používajte tú istú frézu, aby sa zabránilo kontaminácii. Minimálna hrúbka pripraveného copingu by nemala byť menšia ako 0,3 mm. Odporúča sa opieskovať konštrukcie minimálne 110 µm frakciou oxidu hlinitého pod tlakom 3 až 4 barov a vyčistiť ich parným čističom. Oxidové vypaľovanie nie je nevyhnutné, ale môže sa použiť ako možnosť počas 5 minút pri teplote 980 °C pod vákuom (čistiace vypaľovanie). Konštrukciu je potrebné opieskovať 110 µm frakciou oxidu hlinitého pod tlakom 3 až 4 barov, aby sa dôkladne odstránila prítomná vrstva oxidu. Nakoniec je nutné vyčistenie parným čističom. Ak používate keramické lepidlo, zohľadnite návod na použitie od výrobcu.

## Podmienky pri manipulácii/bezpečnosť

**Kovový prach je zdraviu škodlivý. Pri brúsení a pieskovaní používajte odsávanie prachu a respirátor s filtrom FFP3 podľa normy DIN EN 149.**

## Zvyškové riziká a vedľajšie účinky

Ak sa počas výrobných procesov dodržiavajú pokyny, nekompatibilita so zliatinami NiCr sú veľmi zriedkavé. V prípade preukázanej alergie na niektorú zložku tejto zliatiny sa zliatina nesmie z bezpečnostných dôvodov používať. Vo výnimočných prípadoch boli hlásené elektrochemicky vyvolané lokálne podráždenia. Pri použití rôznych skupín zliatin môže dôjsť ku galvanickým efektom. Informujte svojho zubného lekára o zvyškových rizikách a vedľajších účinkoch. Každá závažná nehoda, ktorá sa týka výrobcu, sa musí nahlásiť výrobcovi a príslušnému orgánu v danej krajine.

## Dezinfekcia zubnej protézy pred jej vložením

Obrobky zo zubného laboratória sa musia pred vložením do ústnej dutiny pacienta dezinfikovať ponorením alebo postriekaním a potom sa musia opláchnuť pod tečúcou vodou.

## Jednorazové použitie

Chemické a mechanické vlastnosti možno zaručiť len pri novom materiáli.

## Pokyny v súvislosti s likvidáciou

Kovové zvyšky a prach likvidujte spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Dbajte na to, aby sa odpad nedostal do podzemných vôd, vodovodných alebo kanalizačných systémov. V súvislosti s recykláciou sa obráťte na burzy odpadov. Vonkajší obal možno vyhodit' do papierového odpadu.

## Podmienky skladovania

Teplota, vlhkosť ani svetlo nemajú vplyv na vlastnosti výrobku.

*Naše informácie a odporúčania vychádzajú zo súčasného stavu vedy a techniky a treba ich považovať za správne podľa našich najlepších vedomostí a skúseností k tomuto dňu. Táto verzia nahrádza všetky predchádzajúce verzie.*

# SL – Navodila za uporabo System NH

IME IZDELKA	<b>System NH</b>
OPIS	Zlitina za ulivanje zob iz neplemenite kovine (NPM) na osnovi niklja, tip 3
DIMENZIJA	Ø 8 mm x 15 mm Ø 9,5 mm x 11 mm
VSEBINA	1000 g

## KEMIČNA SESTAVA (TIPIČNE VREDNOSTI)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

## TIPIČNI TEHNIČNI PODATKI

Po ulivanju

<b>Napetost tečenja 0,2 %</b>	<b>380 MPa</b>
<b>Raztezak</b>	<b>9 %</b>
<b>Natezna trdnost</b>	<b>580 MPa</b>
<b>Modul elastičnosti</b>	<b>175 GPa</b>
<b>Gostota</b>	<b>8,2 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Odpornost proti koroziji</b>	<b>&lt; 200 µg/cm<sup>2</sup></b>
<b>Trdota</b>	<b>240 HV 10/30</b>
<b>CTE (25–500 °C)</b>	<b>~ 14,0 x 10<sup>-6</sup>K<sup>-1</sup></b>
<b>Območje taljenja</b>	<b>1280 °C/1340 °C</b>
<b>Najvišja temp. žganja</b>	<b>~ 980 °C</b>

## UPORABLJENI STANDARD

DIN EN ISO 22674:2016

Družba AD GmbH je certificirana v skladu s standardom DIN EN ISO 13485:2021

## Predvideni namen

Izdelek **System NH** je medicinski pripomoček za ulivanje kron in mostičkov.

## Samo za poklicne uporabnike (zobozdravstvene tehnike, zobozdravnike).

Predvidena skupina pacientov vključuje osebe z brezzobimi ali delno brezzobimi čeljustmi.

## Indikacija

Za izdelavo kron in mostičkov za keramične prevleke.

## Kontraindikacija

- Vse indikacije, ki niso navedene pod naslovom Indikacija.
- V primeru znanih alergijskih reakcij na katero koli sestavino.

## Modeliranje

Modeliranje je treba izvesti z voskom, ki ga je mogoče žgati brez puščanja ostankov, z upoštevanjem standardnih pravil oblikovanja za zobozdravstvene tehnike. Ogrodje je treba oblikovati v anatomsko pomanjšani obliki. Debelina stene mora biti najmanj 0,4 mm, da se zagotovi iztekanje taline. Razmislite o ustreznem priključku (6–9 mm<sup>2</sup>). Izogibajte se ostrim robovom in podvisom.

## Zasnova kanala za ulivanje in vstavljanje

Priporočamo zasnovano kanala za ulivanje s prečko. Vodoravni kanal mora imeti Ø 4–5 mm, kanal do restavracije mora imeti Ø 3 mm. Enojne krone morajo biti neposredno povezane s kanalom za ulivanje Ø 4 mm in dolžine 15–20 mm. Kanal za ulivanje priključite na masivna območja, npr. palatinalna, in se izogibajte središču žgalne peči.

## Taljenje in ulivanje

Izdelek **System NH** je treba taliti v keramičnem žarilnem lončku. Ne uporabljajte grafitnih žarilnih lončkov in talila! Taline ne pregrevajte. Ostankov talin ne talite ponovno. Kemične in mehanske lastnosti so zagotovljene samo z novim materialom.

Taljenje z odprtim ognjem (acetilen/kisik) in induktivno taljenje: Ko so valji staljeni in čez staljeno kovino pade senca, preden začne pokati oksidna plast, začnite z ulivanjem. **Najvišja temperatura za ulivanje: 1430 °C**. Temperatura predgretega žarilne peči je pribl. 850–900 °C.

## Odstranjevanje in čiščenje

Pustite, da se žarilna peč ohladi na sobno temperaturo (pribl. 20 °C), ne gasite z vodo. Ohlajeno žarilno peč postavite v vodo, da med odstranjevanjem ne nastaja prah. Površino peskajte s 110 µm aluminijevega oksida pod tlakom 3–4 barov, nato očistite s parnim čistilnikom.

## Spajkanje/lasersko varjenje

Izdelek **System NH** se lahko spajka z vsemi primernimi spajkami. Delov izdelka **System NH** ne smete spajkati s spajko iz zlata ali paladija. Izdelek **System NH** je prav tako zelo primeren za lasersko varjenje.

## Priprava pred izdelavo keramične prevleke

Ogrodja je mogoče izdelati s standardnimi karbidnimi rezalniki; bodite pozorni na gladke prehode in se izogibajte prekrivanju materiala. Za eno zlitino uporabite en rezalnik, da ne pride do kontaminacije. Minimalna debelina pripravljene obloge ne sme biti manj kot 0,3 mm. Priporočljivo je, da ogrodje peskate z najmanj 110 µm aluminijevega oksida pod tlakom 3–4 barov in očistite s parnim čistilnikom. Oksidacijsko žganje ni obvezno, vendar ga lahko izvedete, in sicer 5 minut pri 980 °C z vakuumom (očiščevalno žganje). Ogrodje je treba peskati s 110 µm aluminijevega oksida pod tlakom 3–4 barov, da se temeljito odstrani prisotna oksidna plast. Na koncu je obvezno čiščenje s parnim čistilnikom. Če uporabite keramično lepilo, upoštevajte navodila za uporabo proizvajalca.

## Pogoji rokovanja/varnost

**Kovinski prah je zdravju škodljiv. Med brušenjem in peskanjem odsesavajte prah in uporabite respirator s filtrom FFP3 – DIN EN 149.**

## Preostala tveganja in neželeni učinki

Če med postopkom izdelave upoštevate navodila, so neskladnosti z zlitinami iz NiCr izjemno redke. V primeru dokazane alergije na sestavino te zlitine se zlitina iz varnostnih razlogov ne sme uporabljati. V izjemnih primerih so poročali o elektrokemično sproženem lokalnem draženju. Kadar se uporabljajo različne skupine zlitin, lahko pride do galvanskih učinkov. Zobozdravnika seznanite s preostalimi tveganji in neželenimi učinki. O vsakem resnem zapletu, ki vključuje izdelek, je treba poročati proizvajalcu in pristojnemu organu v zadevni državi.

## Razkuževanje zobne proteze pred vstavljanjem

Obdelovance iz zobozdravstvenega laboratorija je treba pred vstavitvijo v pacientovo ustno votlino razkužiti z namakanjem ali pršenjem in jih nato izprati pod tekočo vodo.

## Enkratna uporaba

Kemične in mehanske lastnosti so zagotovljene samo z novim materialom.

## Navodila za odstranjevanje

Kovinske ostanke in prah odstranite na okolju prijazen način. Odpadki ne smejo vstopiti v podtalnico, vodo ali kanalizacijo. Glede recikliranja se obrnite na izmenjevalnice odpadkov. Zunanjo ovojnino lahko odstranite med papirnate odpadke.

## Pogoji shranjevanja

Temperatura, vlaga in svetloba nimajo vpliva na lastnosti izdelka.

*Naše informacije in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanosti in tehnologije ter so po naši najboljši vednosti in izkušnjah na ta dan pravilni. Zgornja različica nadomestja vse predhodne različice.*



Adentatec GmbH  
Konrad-Adenauer-Straße 13 – 50996 Köln – GERMANY  
Phone: +49 / 221 3596-100 Fax: +49 / 221 3596-170  
E-Mail: info@adentatec.com Web: www.adentatec.com



Abroad Link  
Castellana Business Center  
C/Paseo de la Castellana 40, 8ª Planta  
Madrid 28046, Spain



0123

Status / Status 12/2022 as

# TR - System NH Kullanım Talimatı

ÜRÜN ADI	<b>System NH</b>
AÇIKLAMA	NPM - Döküm için nikel bazlı dental alaşım, tip 3
BOYUTLAR	Ø 8 mm x 15 mm Ø 9,5 mm x 11 mm
İÇERİK	1000 g

## KİMYASAL BİLEŞİM (tipik değerler)

Ni %	Cr %	Mo %	Si %
58	27,3	12,8	1,7

## TİPİK TEKNİK VERİLER

*Dökümden sonra*

<b>Akma dayanımı %0,2</b>	<b>380 MPa</b>
<b>Uzama</b>	<b>9 %</b>
<b>Çekme mukavemeti</b>	<b>580 MPa</b>
<b>E-modül</b>	<b>175 GPa</b>
<b>Yoğunluk</b>	<b>8,2 g/cm<sup>3</sup></b>
<b>Korozyon direnci</b>	<b>&lt; 200 µg/cm<sup>2</sup></b>
<b>Sertlik</b>	<b>240 HV 10/30</b>
<b>CTE (25-500°C)</b>	<b>~ 14,0 x 10-6K-1</b>
<b>Erime aralığı</b>	<b>1280 °C/1340 °C</b>
<b>Maks. yanma sıcaklığı.</b>	<b>~ 980 °C</b>

## UYGULANAN NORM

**DIN EN ISO 22674:2016**

**AD GmbH DIN EN ISO 13485:2021 uyarınca  
sertifikalandırılmıştır**

## Kullanım amacı

**System NH**, kron ve köprülerin dökümü için kullanılan tıbbi bir cihazdır.

## Yalnız profesyonel kullanıcılar içindir (Diş Teknisyeni, Diş Hekimi).

Hedeflenen hasta grubu, çenede kısmi veya sıfır diş bulunan kişilerdir.

## Endikasyon

Seramik kaplamaya yönelik kron ve köprü üretimi içindir.

## Kontrendikasyon

- Endikasyon altında listelenmeyen tüm endikasyonlar.  
- Bileşenlerden herhangi birine karşı bilinen alerjik reaksiyonlar durumunda.

## Modelleme

Modelleme, diş teknisyenleri için standart tasarım kuralları göz önünde bulundurularak kalıntı bırakmadan, yanar mum ile yapılmalıdır. Çerçeve, anatomik olarak küçültülmüş bir biçimde tasarlanmalıdır. Eriyiğin dışarı akışını sağlamak için duvar kalınlığı en az 0,4 mm olmalıdır. Yeterli bir konektör (6-9 mm<sup>2</sup>) kullanmayı değerlendirin. Keskin kenarlardan ve alt kesimlerden kaçınin.

## Döküm deliği tasarımı ve yatırımı

Döküm deliği tasarımının bir bar ile yapılmasını tavsiye ediyoruz. Yatay döküm deliği Ø 4-5 mm, restorasyon döküm deliği Ø 3 mm olmalıdır. Tek kronlar 15-20 mm uzunluğunda Ø 4 mm'lik bir döküm deliği ile doğrudan bağlanmalıdır. Döküm deliğini büyük alanlara (örn. palatinal) bağlayın ve mufia merkezinden kaçınin.

## Erime ve döküm

**System NH seramik bir potada** eritilmelidir. Lütfen grafit pota ve flux kullanmayın! Eriyiğin aşırı ısınmasını önleyin. Eriyen diplere birden fazla dökümü önleyin. Kimyasal ve mekanik özellikler sadece yeni malzeme için garanti edilebilir.

Açık alevle eritme (asetilen/oksijen) ve endüktif eritme: Silindriker eridikten ve erimiş metalin üzerine döküm gölgesi düştükten sonra, oksit kabuğu ayrılmaya başlamadan önce, döküm işlemine başlayın. **Döküm için maksimum sıcaklık: 1430°C**. Mufianın ön ısıtma sıcaklığı yaklaşık 850-900°C'dir.

## Çıkarma ve temizleme

Mufıyı oda sıcaklığına (yaklaşık 20°C) kadar soğumaya bırakın, su ile söndürmeyin. Çıkarma sırasında toz oluşumunu önlemek için soğutulmuş mufıyı suya koyun. Yüzeze 3-4 bar basınç kullanılarak 110µm alüminyum oksit ile kumlama uygulayın, ardından buharlı temizleyici ile temizleyin.

## Lehimleme / Lazer kaynağı

**System NH** tüm uygun lehimlerle lehimlenebilir. **System NH** parçaları altın veya paladyum lehim ile lehimlenmemelidir. **System NH** ayrıca lazer kaynağı için de idealdir.

## Seramik kaplama öncesi hazırlık

Çerçeveler standart karbür kesicilerle detaylandırılabilir, yumuşak geçişler oluşturmaya çalışın ve üst üste binen malzemeden kaçınin. Kirlenmeyi önlemek için lütfen bir aşımında aynı kesiciyi kullanın. Hazırlanan kaplamanın minimum kalınlığı 0,3 mm'den az olmamalıdır. Çerçevelerin 3-4 bar basınçta minimum 110 µm alüminyum oksit ile kumlanması ve buharlı temizleyici ile temizlenmesi önerilir. Oksit pişirimi zorunlu değildir ancak isteğe bağlı olarak vakum ile birlikte 980°C'de 5 dakika süreyle yapılabilir (temizleme pişirimi). Mevcut oksit tabakasını iyice temizlemek için çerçevenin 110 µm alüminyum oksit ve 3-4 bar ile kumlanması gerekir. Sonunda buharlı temizleyici ile temizlik zorunludur. Seramik yapıstırıcı kullanıyorsanız lütfen üreticinin kullanım talimatlarını dikkate alın.

## Kullanım koşulları / Güvenlik

**Metal tozu sağlığa zararlıdır. Taşlama ve kumlama sırasında FFP3 - DIN EN 149 filtrelili toz emme ve solunum cihazı kullanın.**

## Rezidüel riskler ve yan etkiler

Üretim süreçlerinde talimatlara uyulduğu takdirde, NiCr alaşımları ile uyumsuzluklar son derece nadirdir. Eğer bu alaşımın bir bileşenine karşı kanıtlanmış alerji varsa, güvenlik nedeniyle alaşım kullanılmamalıdır. İstisnai durumlarda, elektrokimyasal olarak meydana gelen lokal tahrişler bildirilmiştir. Farklı alaşım grupları kullanıldığında galvanik etkiler oluşabilir. Lütfen diş hekiminizi rezidüel riskler ve yan etkiler konusunda bilgilendirin. Ürünle ilgili herhangi bir ciddi olay üreticiye ve ilgili ülkedeki yetkili makama bildirilmelidir.

## Yerleştirme öncesi diş protezinin dezenfeksiyonu

Diş laboratuvarından gelen parçalar, hastanın ağız boşluğuna yerleştirilmeden önce daldırma veya sprey dezenfeksiyonuna tabi tutulmalı ve ardından akan su altında durulanmalıdır.

## Tek kullanımlık

Kimyasal ve mekanik özellikler sadece yeni malzeme için garanti edilebilir.

## Berteraf Talimatları

Lütfen metal kalıntılarını ve tozu çevreyi gözeterek berteraf edin. Atıkların yeraltı suyu, suya veya kanalizasyon sistemlerine girmesine izin vermeyin. Geri dönüşüm için atık borsalarıyla iletişime geçin. Dış ambalajlar kağıt atıklarla birlikte atılabilir.


## Saklama koşulları

Sıcaklık, nem veya ışığın ürün özellikleri üzerinde hiçbir etkisi yoktur.

*Bilgilerimiz ve tavsiyelerimiz bilim ve teknolojiye en son gelişmelere dayanmaktadır ve o günkü bilgi ve deneyimlerimize göre doğru kabul edilmektedir. Yukarıdaki versiyon önceki versiyonların yerine geçer.*



Adentatec GmbH  
Konrad-Adenauer-Straße 13 – 50996 Köln – GERMANY  
Phone: +49 / 221 3596-100 Fax: +49 / 221 3596-170  
E-Mail: info@adentatec.com Web: www.adentatec.com



Abroad Link  
Castellana Business Center  
C/Paseo de la Castellana 40, 8ª Planta  
Madrid 28046, Spain



0123

Status / Status 12/2022 as